



SP Top Q2

- Feinputz -

Smalks minerālu apmetums

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē	36	42
	VPE	25 kg	20 kg
	Iepakojuma veids	papīra maiss	PE-maiss
	Iepakojuma kods	25	20
	Preces Nr.		
vecs balts (dabīga krāsa)	0408	■	
Īpašās krāsas	0524		■

Patēriņš

Apm. 1,3 kg/m²/mm; vidēji līdz apm. 3,5 kg/m²

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas

■ Virsmas un plānslāņu apmetums



Īpašības

- Ūdens tvaiku caurlaidīgs
- Ūdens, laika un sala izturīgs
- Apstrādājams ar rokām un mašīnām
- Var filcēt

Izstrādājuma dati



Slāņa biezums	Vienslāņa 2 - 5 mm
Tilpuma blīvums	Apm. 1,2 kg/dm ³
Ūdens absorbcijas koeficients w24	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Ugunsdrošība	Klase A1
Spiediena izturība	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Ūdens prasība	6,0 l /25 kg
Cietās javas masas blīvums	Apm. 1,3 kg/dm ³
Granulācija	≤ 0,5 mm

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- [Color Flex \(2976\)](#)
- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color SH \(0630\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Remmers renovācijas apmetumi](#)

Sagatavošanās darbam


- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.
- **Sagatavošana**
Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.
Mitriniet hidrofobu virsmu ar ūdeni ar pazeminātu virsmas spraigumu.

Sagatavošana



- **Piemaisījums**
Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.
Rūpīgi un viendabīgi sajauciet ar maisīšanas instrumentu apmēram 3 minūtes, līdz tiek sasniegta atbilstoša konsistence.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

- **Apstrādes laiks (+20 °C)**
Apm. 2 stundas

Kontakta slānis

Uzklājiet produktu ar piemērotu instrumentu kā kontakta slāni.

Uzklājiet produktu vēlamajā slāņa biezumā.
Izlīdziniet virsmu ar piemērotu instrumentu.
Virsmas pēcapstrāde pēc stabilizēšanas.

Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.
Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.
Matu līnijas plaisas/saraušanās plaisas ir nekaitīgas un nav kļūdas, jo tās neietekmē



īpašības.

Ietveriet papildu diagonālo stiebrojumu pie stūra celtniecībās atverēs.

Nepārtrauciet darbu, pārklājot blakus esošās virsmas.

Lai izvairītos no lielākām virsmām ar vairākiem sastatņu slāņiem, visus sastatņu slāņus pārklājiet vienlaicīgi.

Savienotām virsmām apstrādājiet tikai materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru.

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

Lai apstrādātu ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar Remmers Technik servisu, tālr. 05432 83900.

Norādījumi

Var saturēt pīrītu (dzelzs sulfīds).

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Nelietot uz ģipša bāzes virsmām!

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.


Darba instrumenti/tīrīšana



Maisīšanas instruments, špakteļlāpstiņš, izlīdzinošais špakteļlāpstiņš, sūkļa dēlis, filca dēlis

Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.



CE MARĶĒJUMS



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

07

GBI P 42-2

EN 998-1: 2017-02

0408

Java atbilstoši atbilstības pārbaudi bez speciālām īpašībām

Ugunsdrošība:	A1 klase
Stiepes izturība:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lūzuma shēma B)
Ūdens absorbcija:	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 25$
Ūdens tvaiku caurlaidība	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ für P = 50%
Siltumvadītspēja ($\lambda_{10,dry}$):	$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ für P = 90%
Ilgizturība (pretestība pret salu):	Izturīgs, ja to lieto saskaņā ar TM
Bīstamas vielas:	NPD

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.