



SP Top Q2

- Fijnputz -
Minerale fijne pleister

Kleur	Leverbaar		
	Aantal per pallet	36	42
	Grootte / hoeveelheid	25 kg	20 kg
	Verpakkingstype	papieren zak	PE-zak
	Verpakkingscode	25	20
	art.nr.		
antiekwit (eigen kleur)	0408	■	
speciale kleuren	0524		■

Verbruik

ca. 1,3 kg/m²/mm; gemiddeld tot ca. 3,5 kg/m²

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Vlak-en dunlaagpleister



Eigenschappen

- Dampdoorlaatbaar
- Water-, weer- en vorstbestendig
- Hand- en machinaal verwerkbaar
- Schuurbaar

Technische gegevens

Laagdikte	één laag 2 - 5 mm
Schudmaat	Ca. 1,2 kg/dm ³
Waterdosering	Art. 0408 = ca. 6,0 l / 25 kg Art. 0524 = ca. 4,8 l / 20 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Brandklasse	Klasse A1
Druksterkte	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Dichtheid vaste mortel	Ca. 1,3 kg/dm ³
Granulometrie	< 0,5 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten


- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color SH \(0630\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Remmers Saneerputz](#)

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- Voorbereidingen
Ondergrond mat vochtig voornatten.
Hydrofobe ondergrond met ontspannen water voornatten.



Vorbereitung




■ Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

■ Verwerkingstijd (+20 °C)

ca. 2 uur

■ Hechtbrug

Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

Met aangepast gereedschap glad afwerken.

Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

Haarscheurtjes / kripscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

Opmerking

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Steeds een proefvlak zetten!

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Mengapparaat, spaan, troffel, filzbord, sponsbord

Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

Remmers gereedschap

- Mengvat (4030)
- Collomix® mengstaaf KR (4292)
- Aufziehplatte (4436)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Vlakspaan (4004)
- Vlakspaan (4117)
- Gladspaan duo (4118)
- Afwerkspaan - FLEXIS ONE - (4233)
- Schwambrett gelb (4936)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval



Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring

➤ [Leistungserklärung GBI P 42-2](#)

Verklaring van conformiteit



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

GBI P 42-2

EN 998-1: 2017-02

0408

Mortel volgens geschiktheidstest, zonder speciale eigenschappen

Brandklasse:

Klasse A1

Hechttreksterkte:

≥ 0,08 N/mm² (Breuk B)

Wateropname:

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid:

μ ≤ 25

Warmtegeleiding (λ_{10,dry}):

≤ 0,83 W/(mK) voor P = 50%,

≤ 0,93 W/(mK) voor P = 90%

Duurzaamheid (vorstbestendigheid):

Bestand, bij verwerking conform TM

Gevaarlijke substanties:

Niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.