



SP Fill Q3

- Feinspachtel -

Minerální štuková a tmelící omítka

Popis	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	20 kg
	Typ balení	polyetylenový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
smetanově bílý	0409	■

Spotřeba

Cca 1,3 kg/m²/mm tl.vrstvy, průměrně cca 3,0 kg/m².

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
- Pro štukování sanačních omítek a minerálních jádrových omítek
- Minerální tmelící omítka pro interiér a exteriér



Vlastnosti výrobku

- Přetíratelný a přelepitelný tapetami
- Filcovatelný
- Tl. vrstvy jednovrstvě 1-5 mm
- Zpracovatelný ručně i strojně

Údaje o výrobku

Tloušťka vrstvy	jedna vrstva 1 - 5 mm
Sypná hmotnost	Cca 1,1 kg/dm ³
Třída pevnosti v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Záměsová voda	6,0-6,4 l/20 kg
Kapilární nasákavost w ₂₄	>1 kg/m ² •h ^{0,5}
Velikost zrna	0,3 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamení závaznou specifikaci produktu.




Systémové produkty

- **Primer Hydro F (2842)**
- **Renovační omítky Remmers**

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Podklad předem navlhčit.
Vodoodpudivé podklady předvlhčit vodou se smáčedlem.
Silně nasávkavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 60 min.

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.
Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy
Upravit do hladka vhodným nářadím.
Následné zpracování povrchu provádět po zatuhnutí.
Po vytvrzení je možno provést broušení.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Vlasové trhliny a smršňovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.
Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

Upozornění

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, špachtle.

Vhodné strojní zařízení.

Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

Remmers nářadí

- **Mischgefäß (4030)**
- **Putzkamm (4130)**
- **Gitterrabet (4231)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Spritzputzapparat (4439)**
- **Nerezové hladítko (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)**



Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.