



## SP Fill Q3

### - Feinspachtel -

Minerálna štuková a tmeliaca omietka

Popis	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 30
	<b>Balenie</b> <b>20 kg</b>
	Druh balenia PE-vreće
	Kód obalu 20
	<b>Číslo výrobku</b>
altweiß	0409 ■

#### Spotreba

Cca 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm hrúbky vrstvy, v priemere cca 3,0 kg/m<sup>2</sup>.

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



#### Oblasti použitia



- Zhotovenie jemných súvislých plôch pod náter
- Pre štukovanie sanačných omietok a minerálnych jádrových omietok
- Minerálna tmeliaca omietka pre interiéru a exteriér

#### Vlastnosti výrobku

- Pretierateľný a prelepiteľný tapetami
- Filcovateľný
- Hr. vrstvy jednovrstvovo 1-5 mm
- Spracovateľný ručne aj strojovo

#### Informácie o výrobku

Hrúbka vrstvy	Jedna vrstva 1 - 5 mm
Sypná hmotnosť	Cca 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Trieda pevnosti v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Zámesová voda	6,0-6,4 l/20 kg
Kapilárna nasiakavosť w24	>1 kg/m <sup>2</sup> •h <sup>0,5</sup>
Veľkosť zrna	0,3 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


#### Systémové produkty

- **Primer Hydro F (2842)**
- **Remmers sanačné omietky**

#### Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**  
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**  
Podklad vopred navlhčíte.  
Vodoodpudivé podklady predvlhčiť vodou sa zmáčadlom.  
Silne nasiakavé podklady ošetríte penetráciou Primer Hydro F.


#### Príprava zmesi



- **Miešanie**  
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.  
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.



### Spracovanie



#### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.  
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.

#### ■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 60 minút

Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.  
Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke  
Naťahujte do hladka vhodným náradím.  
Následné spracovanie povrchu vykonať po zatuhnutí.  
Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

### Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.  
Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.  
Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.  
Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnéj šarže.  
Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.  
Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

### Upozornenie

Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)  
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.  
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!  
Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.  
Vždy vytvorte testovacie plochy!  
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.  
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.  
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.


### Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, špachtla, vhodné strojové zariadenie

Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

### Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.