



WP DKS rapid [basic]

- Badigeon d'étanchéité d'enduit rapide -

Mastic étanche à prise rapide

Couleur	Disponibilité	
	Nombre/palette	30
	Unités de conditionnement	25 kg
	Type de conditionnement	Sac en papier
	Clé de fermeture	25
	Art. n°	
gris	0423	■

Consommation

env. 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur de couche
env. 1,7 kg/m comme étanchéité d'enduit



Domaines d'application



- Réparation et étanchéification rapide des défauts et des fuits
- Charge de pression d'eau négative jusqu'à 1,5 bar (> 2 mm d'épaisseur de couche)
- Produit de remplissage pour joints et surfaces
- Réparation des joints de solin
- Protection contre la pénétration d'humidité - pour les étanchéités de bâtiment au contact de la terre

Propriétés

- Durcissement sans fissuration, pratiquement sans tension
- Très bonne adhérence au support
- A prise rapide
- Haute résistance aux sulfates et faible teneur en alcalis actifs (SR/NA)

Caractéristiques techniques



Epaisseur de couche	Simple couche < 50 mm
Quantité d'eau	10-14 % correspond à 2,5-3,5 l/25 kg
Coefficient d'absorption d'eau w24	< 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Résistance à la compression	24 h: > 15 N/mm ² 28 j: env. 30 N/mm ²
Début de prise (20°C)	Après env. 15 Minuten
Fin de prise (20°C)	Après env. 20 Minuten
Densité mortier frais	env. 1,9 kg/l
Résistance à la déchirure	Appliqué à la spatule: > 2 N/mm ² Badigeonné: > 1,5 N/mm ²
Consistance	plastique et rigide jusqu'à applicable à la spatule

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Produits du système

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Kiesol MB \(3008\)](#)
- [PMBC de Remmers](#)
- [Badigeons d'étanchéité de Remmers](#)

Préparation du travail

■ Exigences du support

Porteur, propre et sans poussière.
[U1_M_19]

■ Traitement préliminaire

Eliminer les applications et enduits anciens sur au minimum 80 cm au delà de la zone dégradée.

Au niveau des jonctions sol / mur, éliminer la chape sur env. 20 cm de largeur.

Eliminer les bavures et restes de mortier.

Briser / chanfreiner les angles et les arêtes.


Primaire

Primaire un support minéral absorbant avec le Primaire Kiesol MB.

Eliminer immédiatement les excédents de matériau.

Les étapes suivantes doivent toujours être effectuées frais sur frais.

Préparation




■ Mélanger

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélangeur énergiquement pendant env. 3 minutes avec un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ Température de traitement (+20 °C)

env. 10 min.



■ Recouvrabilité (+20 °C)

Peut être retravaillé après environ 1 heure

Primaire d'adhérence

Appliquer le produit par badigeonnage comme pont d'adhérence.

Réparation des parties détériorées et manquantes

Appliquer le produit, applicable à la spatule, dans le pont d'adhérence frais. Le cas échéant, appliquer plusieurs couches.

Epaisseur d'une seule couche < 50 mm

On peut appliquer la couche suivante dès qu'elle ne peut plus endommager la couche antérieure.

Appliquer un solin d'étanchéité

Appliquer le produit dans le raccord sol/mur frais sur frais dans la couche d'adhérence.

Applications

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Remarques

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outils / nettoyage

Matériel de mélange, spatule, truelle, lisseuse, taloche



Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

Stockage / Conservation

Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.