



## WP DKS rapid [basic]

- Dichtkehlenspachtel schnell -

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	30
	Единица упаковки	25 кг
	Тип упаковки	мешок бумажный
	Код упаковки	25
	Арт. №	
	0423	■

### Область применения



- Быстрый водонепроницаемый ремонт поврежденных участков
- [AW\_M\_711]
- Заполнение швов и шпатлевание поверхности
- Устройство гидроизоляционных галтелей
- Защита от воздействия влаги со стороны конструкции в системе наружной гидроизоляции

### Свойства

- Отверждение с низким внутренним напряжением и без образования трещин
- Очень хорошая адгезия к основанию
- Быстрое схватывание
- Высокая сульфатостойкость и низкое содержание активных щелочей (SR/NA)

### Возможные системные продукты

- > [MB 2K \(3014\)](#)
- > [Kiesol MB \(3008\)](#)
- > [\[remmers\\_pmbcs\\_0423\]](#)
- > [\[remmers\\_dichtschlaemmen\\_0423\]](#)

### Подготовка к выполнению работ


- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.  
[U1\_M\_19]
- **Подготовка поверхности**  
Старые штукатурки и покрытия снять до уровня не менее 80 см над зоной повреждения.  
В зоне примыкания пол/стена удалить стяжку на ширину ~ 20 см.  
Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.  
На внешних углах и кромках снять фаску.  
  
[AW\_D\_23]  
Впитывающие минеральные основания загрунтовать составом Kiesol MB.



Излишек материала сразу снять.

Последующие работы всегда выполнять "свежее по свежему".


### Подготовка материала



#### ■ Замешивание

В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение прибл. 3 минут до однородного состояния.

### Порядок применения



#### ■ Условия применения

Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

#### Адгезионный слой

Нанести продукт методом обмазки в качестве адгезионного слоя.

#### Ремонт дефектов и выбоин

Нанести продукт шпателем (при необходимости в несколько слоев) поверх свежего слоя адгезионного моста.

Толщина слоя за одно нанесение может составлять до 50 мм

Нанесение каждого последующего слоя гидроизоляции выполнять после того, как предыдущий слой наберет достаточную прочность.

#### Устройство гидроизоляционной выкружки (галтели)

Нанести продукт (в форме выкружки/галтели) в зоне примыкания "стена/пол" поверх свежего адгезионного слоя.

### Указания по применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.

Поверхность свеженанесенного раствора в течение минимум 4 дней защищать от преждевременного высыхания, воздействия мороза и дождя.

### Общие указания

Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.

Может содержать следы пирита (сульфида железа).

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

### Рабочий инструмент / очистка




Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.



---

**Условия хранения /  
срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.



---

**Безопасность /  
нормативные  
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

---

**Указания по  
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.