



WP DS Levell

- Dichtspachtel -

Гидроизоляционная смесь жесткая однокомпонентная с высокой сульфатостойкостью

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	36
	Единица упаковки	25 кг
	Тип упаковки	мешок бумажный
	Код упаковки	25
	Арт. №	
grau / серый	0426	■

Расход около 1,7 кг/м² на 1 мм толщины слоя
около 1,7 кг на л объема выкружки (галтели)



Область применения



- Водонепроницаемый ремонт поврежденных участков
- Заполнение швов и шпатлевание поверхности
- Устройство гидроизоляционных галтелей
- Выравнивание поверхности под нанесение гидроизоляции

Свойства

- Отверждение с низким внутренним напряжением и без образования трещин
- Очень хорошая адгезия к основанию
- Нанесение в один слой при толщине до 50 мм
- Высокая сульфатостойкость и низкое содержание активных щелочей (SR/NA)

Технические параметры продукта

Количество воды затворения	14-15 % (соответствует 3,5-3,8 л на 25 кг сухой смеси)
Коэффициент водопоглощения w ₂₄	< 0,1 кг/(м ² ·ч ^{0,5})
Прочность на сжатие (через 28 дней)	~ 20 Н/мм ²
Плотность свежей смеси	~ 1,9 кг/л
Консистенция	для нанесения шпателем

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Kiesel MB (3008)
- Kiesel (1810)
- MB 2K (3014)
- SP Prep (0400)
- WP RH rapid (1010)
- Гидроизоляционные обмазки Remmers
- Битумно-полимерные мастики Remmers

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- Подготовка поверхности
Старую штукатурку, лакокрасочные покрытия и т.п. удалить до прочного минерального основания на высоту не менее 80 см над видимой зоной повреждений.
Рыхлые швы очистить на глубину не менее 2 см.
Сильно впитывающие основания предварительно смочить до матово-влажного состояния.
Грунтование при наружных работах:



Питывающие минеральные основания загрунтовать составом Kiesol MB.

Грунтование при внутренних работах:


Минеральные основания загрунтовать продуктом Kiesol (1:1 с водой).

Устройство адгезионного слоя

В качестве адгезионного слоя нанести гидроизоляционную обмазку Remmers.

Последующие работы всегда выполнять "свежее по свежему".

Подготовка материала



■ Замешивание


В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь.

Тщательно перемешать строительным миксером в течение прибл. 3 минут до однородного состояния.

Время созревания ~ 2 минуты.

Еще раз перемешать, при необходимости добавив немного воды.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

около 30 - 45 минут

Выравнивание/ гидроизоляционная выкружка (галтель)

Нанести продукт поверх свежего адгезионного слоя.

Ремонт дефектов и выбоин

Нанести продукт шпателем (при необходимости в несколько слоев) поверх свежего адгезионного слоя.

Толщина слоя за одно нанесение может составлять до 50 мм

Нанесение каждого последующего слоя выполнять после того, как предыдущий слой наберет достаточную прочность.

Указания по применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.

Поверхность свеженанесенного раствора в течение минимум 4 дней защищать от преждевременного высыхания, воздействия мороза и дождя.

Нанесение гидроизоляционных материалов можно выполнять после достаточного высыхания.

При необходимости: участки с активным водопритоком заделать с помощью специальных продуктов (например, WP RH rapid).

Общие указания

Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.

Может содержать следы пирита (сульфида железа).

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Учитывать положения "Директивы по планированию и проведению работ по гидроизоляции строительных конструкций с применением минеральных гидроизоляционных обмазок" („Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen von Bauteile mit mineralischen Dichtungsschlämmen"), объединенной Дойче Баухеми (Deutsche Bauchemie), а также Технического листа WTA "Дополнительная гидроизоляция элементов конструкций, заглубленных в грунт" (WTA-Merkblatt "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile").

Рабочий инструмент / очистка



Строительный миксер, шпатель, кельма гладкая, терка штукатурная

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Инструменты Remmers

- Mischgefäß (4030)
- Profilkelle (5047)
- Rundkelle (4114)
- Heizkörperpinsel (4541)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.





Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не несут обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.