



WP DS Levell

- Dichtspachtel -

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom


Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 36
	Balenie 25 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
sivý (grau)	0426 ■

Spotreba

Cca 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Cca 1,7 kg/m ako tesniaca drážka



Oblasti použitia



- Vodotesná oprava poškodených miest
- Škárovacia a plošná stierka
- Tvorba tesniacích drážok
- Vyrovnanie povrchu pod hydroizoláciou

Vlastnosti výrobku

- Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
- Veľmi dobrá priľnavosť na podklade
- Hrúbka jednej vrstvy do 50 mm
- Vysoká odolnosť proti síranom a nízky obsah alkalických látok (SR/NA)

Informácie o výrobku

Zámesová voda	14-15 % predstavuje 3,5-3,8 l/25 kg
Kapilárna absorpcia vody w ₂₄	< 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Pevnosť v tlaku (28 d)	Cca 20 N/mm ²
Hustota čerstvej maltovej zmesi	Cca 1,9 kg/l
Konzistencia	Stierkovateľná

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- Kiesol MB (3008)
- Kiesol (1810)
- MB 2K (3014)
- SP Prep (0400)
- WP RH rapid (1010)
- Remmers Dichtungsschlämmen
- Remmers PMBCs

Prípravné práce


- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu
Odstráňte staré omietky, vrstvy náterov atď. najmenej 80 cm nad poškodeným miestom až po nosný minerálny podklad.
Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.
Vysoko savé podklady vopred navlhčíte vlhkou handričkou.
Penetrácia exteriér:
Nasiakavé minerálne podklady penetrovať s výrobkom Kiesol MB.
Penetrácia interiér:
Minerálne podklady napenetrovať Remmers Kiesol (1:1 vodou)



Adhézy mostík

Ako adhézy mostík použite hydroizolačnú maltu Remmers.
Následné práce vykonávajte vždy ako čerstvý do čerstvého.


Príprava zmesi



Miešanie

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Pomocou miešadla miešať intenzívne cca 3 minúty, až bude zmes homogénna
Nechajte 2 minúty odstáť
Potom domiešať, v prípade potreby pridať malé množstvo vody

Spracovanie



Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.

Čas spracovania (+20 °C)

Cca 30 - 45 minút

Vyrovnanie povrchu/tesniaca drážka

Aplikujte výrobok do čerstvého adhézneho mostíka.

Oprava chýbajúcich a nefunkčných častí .

Výrobok naneste ako stierku do čerstvého spojovacieho mostíka, v prípade potreby v niekoľkých vrstvách.
Hrúbka jednej vrstvy < 50 mm
Následujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhnutú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.
Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.
Aplikácia hydroizolácie je možná po dostatočnom vyschnutí.
V prípade potreby: Vopred odstráňte stopy po pretečení vhodnými prípravkami (napr. WP RH rapid).

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Dodržiavajte "Usmernenie pre plánovanie a realizáciu hydroizolácie stavebných prvkov minerálnymi tesnicami suspenziami" (Deutsche Bauchemie), ako aj vestník WTA "Následná hydroizolácia stavebných prvkov v styku so zemínou".


Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, stierka, hladidlo, drevená stierka, špárovačka

Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytkov produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.