



WP Top [basic]

Vodonepropustná malta



Popis	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 36
	Balení 25 kg
	Typ balení papírový pytel
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
šedá (grau)	0428 ■

Spotřeba

Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy resp. cca 1,6 kg/dm³
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Vnitřní hydroizolace v systému Remmers [basic]
- Vyrovnávání minerálních podkladů
- Vodonepropustná omítková a zdicí malta



Vlastnosti výrobku

- Nepropustný pro vodu
- Nestékavý
- Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
- Odolný proti vodě, povětrnostním vlivům a mrazu
- Hydrofobní
- Vhodný pro strojní zpracování
- Vlákny vyztužený

Údaje o výrobku

Tloušťka vrstvy	Jedna vrstva 10 - 30 mm
Sypná hmotnost	Cca 1,65 kg/dm ³
Záměsová voda	4,1 - 5,2 l/25 kg
Kapilární absorpce vody	≤ 0,1 kg/(m ² min ^{0,5})
Oblast použití	Třída zatížení 1 "Tlaková voda" podle směrnice WTA 4-6 "Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zemínou", tabulka 7 (tlak vody 0,3 baru)."
Reakce na oheň	Třída A1
Pevnost v tlaku	≥ 10 N/mm ² (odpovídá CS IV)
Dynamický modul pružnosti	≥ 10000 N/mm ²
Velikost zrna	2 mm
Hustota čerstvé maltové směsi	Cca 1,9 kg/dm ³

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **Remmers [basic]-System_Innenabdichtung gem. WTA 4-6 gültig bis 15.01.2025**

Systémové produkty

- **Kiesel (1810)**
- **SP Top SL [basic] (1050)**
- **WP Sulfatex (0430)**




- Salt IH (0674)
- Sulfatex LQ (0663)
- SP Prep (0400)
- Renovační omítky Remmers
- Remmers Abdichtungsprodukte (FPD, MDS, PMBC)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být rovný, nosný, čistý, bezprašný a zbavený oleje, mastnoty a separačních látek.
- **Příprava podkladu**
Staré, poškozené omítky, nátěry a povlaky odstraňte nejméně 80 cm od poškozeného místa a poškozené spáry vyškrábejte do hloubky asi 2 cm.
Penetrace
Rovnoměrně naneste produkt Kiesol (1:1 s vodou).
Vysoce savé podklady předem navlhčete vodou.
Podklady zatížené solí v případě potřeby předupravte produktem Salt IH a/nebo Sulfatex LQ (bez použití produktu Kiesol).
Adhezní můstek
Smíchejte WP Top [basic] do kašovité konzistence a naneste na ještě matný vlhký základní nátěr jako spojovací můstek.
Alternativně: Na již vyrovnaný povrch aplikujte adhezní můstek z produktu WP Sulfatex nebo SP Prep.
Vyrovnaní povrchu
Nerovnosti, prohloubeniny > 5 mm a spáry vyrovnejte pomocí WP Top [basic].
Omítka se nanáší do čerstvého adhezního můstku, resp. po 2-4 dnech, pokud se jako adhezní můstek používá SP Prep.

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Míchejte intenzivně, pomocí míchacího nářadí, cca 2 minuty.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 90 minut

Produkt nanášejte pomocí vhodného nářadí nebo strojů v jedné nebo dvou vrstvách o tloušťce vrstvy min. 10 až max. 30 mm.
Při dvouvrstvé aplikaci první vrstvu zdrsnete hřebenovou špachtlí a druhou vrstvu naneste až po dostatečném zaschnutí.
Po aplikaci stáhněte povrch latí.
Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.
Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrusit mřížkovým škrabákem. Další vrstvy nanášejte po 2-7 dnech.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Vlasové trhliny a smršňovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.
Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

Upozornění

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, zednická lžice, hladítko, plastová deska, mřížkový škrabák, zubová stěrka, stahovací lať
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

- Remmers nářadí**
- Mischgefäß (4030)
 - Hladítko na fabiony (5047)
 - Rundkelle (4114)
 - Putzkamm (4130)
 - Gitterrabort (4231)



- › Aufziehplatte (4436)
- › Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- › Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- › Spritzputzapparat (4439)
- › Heizkörperpinsel (4541)
- › Nerezové hladítko (4004)
- › Glättkelle (4117)
- › Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)

Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při aplikaci stříkáním používejte respirátor s filtrem částic P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděv.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Prohlášení o vlastnostech

- › **Prohlášení o vlastnostech**

Prohlášení o shodě



0921

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

1&2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

CE 11 / UKCA 21

GBI-P 52-3

EN 998-1: 2017-02

0428

Malta pro vnější/vnitřní omítky bez speciálních vlastností

Reakce na oheň:	Třída A1
Přídržnost:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ (lom B)
Absorpce vody:	W2
Propustnost vodních par:	$\mu \leq 25$
Teplná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$) (tabulková hodnota EN 1745):	$\leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P = 50% $\leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P = 90%
Trvanlivost (proti zmrazování/rozmrazování):	Odolný, při použití dle TL

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je prováděno podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.