



## WP Top [basic]

- Enduit barrière -  
Mortier sec d'usine hydrofuge



Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	36
	<b>Taille / Quantité</b>	<b>25 kg</b>
	Conditionnement	Sac papier
	Emballage / Code	25
	<b>Art. n°</b>	
gris	0428	■

### Consommation

Env. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur de couche, respectivement env. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>  
Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



### Domaines d'utilisation



- Étanchéité intérieure dans le système Remmers [basic]
- **A l'intérieur:**
  - Systèmes d'étanchéité pour salles de séjour
  - Systèmes d'étanchéité sous crépis d'assainissement
- Mortier pour enduit et de maçonnerie imperméable à l'eau

### Propriétés

- Imperméable à l'eau
- Stable
- Haute résistance aux sulfates, faible teneur en alcalis actifs (SR/NA)
- Résistant à l'eau, aux intempéries et au gel
- Pores hydrophobes
- Application mécanique possible
- Renforcé par fibres

### Données techniques

Epaisseur de couche	En une seule couche: 10 - 30 mm
Densité volumique	Env. 1,65 kg/dm <sup>3</sup>
Quantité d'eau	3,8 - 4,5 l/25 kg
Absorption capillaire d'eau	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
[pk_anl_verwendbarkeitsbereich]	Classe d'usage 1 "eau sous pression" conformément à la fiche technique WTA 4-6 "Étanchéité postérieure des constructions en contact avec la terre" tablelle 7 (0,3 bar pression de l'eau)"
Réaction au feu	Classe A1
Résistance à la compression	≥ 10 N/mm <sup>2</sup> (correspond à CS IV)
Dyn. E-Module	≥ 10000 N/mm <sup>2</sup>
Étanche à l'eau sous pression	≤ 1,0 bar sans pont d'adhérence ≤ 1,5 bar avec pont d'adhérence
Granulométrie maximale	2 mm
Densité mortier frais	Env. 1,9 kg/dm <sup>3</sup>

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Certificats

➤ [WTA-Zertifikat Remmers BASIC-System\\_WTA-Merkblatt 4-6\\_gültig bis 15.01.2025](#)



➤ Remmers BASIC-System\_Innenabdichtung gem. WTA-Merkblatt 4-6\_MFPA Leipzig\_PB 5.1/21-209-1


#### Produits complémentaires

- Kiesol (1810)
- SP Top SL <sup>[basic]</sup> (1050)
- WP Sulfatex (0430)
- Salt IH (0674)
- Sulfatex LQ (0663)
- SP Prep (0400)
- Crépi d'assainissement Remmers
- Remmers Abdichtungsprodukte (FPD, MDS, PMBC)

#### Préparation


- Exigences concernant le support  
Le support doit être plan, stable, propre, dépoussiéré et exempt d'huile, de graisse et d'agents de séparation.
- Traitement préliminaire  
Enlevez les crépis, peintures et revêtements au moins 80 cm autour de la zone de dommages ou délimitée après dépistage et gratter les joints endommagés jusqu'à env. 2 cm.  
**Primaire**  
Appliquer le Kiesol (1:1 avec de l'eau) de manière uniforme.  
Mouiller préalablement les surfaces fortement absorbant avec de l'eau.  
Les supports exposés aux sels peuvent, le cas échéant, être prétraités avec Salt IH et/ou Sulfatex LQ (sans Kiesol).  
**Primaire d'adhérence**  
WP Top [basic] Mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse et appliquer le produit comme pont d'adhérence sur la couche de fond légèrement humide.  
Alternativement : appliquer le pont d'adhérence à partir de WP Sulfatex ou de SP Prep comme gobetis sur un support déjà égalisé.  
**Egalisation**  
Égaliser les trous et creux > 5 mm et des joints avec WP Top [basic].  
L'enduit doit être appliqué sur le pont d'adhérence frais ou, en cas d'utilisation de SP Prep comme pont d'adhérence, après 2 à 4 jours.

#### Préparation



- Préparation / Mélange  
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.  
Mélanger de manière intensive et homogène pendant environ 2 minutes à l'aide d'un outil de mélange.

#### Mise en œuvre



- Conditions de mise en œuvre  
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.  
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.
- Durée pratique d'utilisation (20°C)  
Env. 90 min.  
  
Appliquer le produit avec un outil ou une machine approprié en une ou deux couches d'une épaisseur d'au moins 10 jusqu'à 30 mm maximum.  
Lors d'une application à deux couches, rendre rugueuse la première couche à l'aide d'une brosse à plâtre, et appliquer la deuxième couche après un séchage suffisant.  
Après l'application, niveler la surface avec une règle de plâtrier.  
Traitement ultérieur du support après la prise.  
Après un séchage suffisant, préparer la surface pour les couches suivantes avec un rabot à plâtre. Appliquer les couches suivantes après 2 à 7 jours.

#### Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.  
Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.  
Le faïencage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.  
Pour une mise en œuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900

#### Important

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).  
Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.  
Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.  
Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.  
Toujours réaliser une/des surface(s) test(s) !  
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.  
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.



Outillage / Nettoyage des outils




outil de mélange, truelle, truelle lisseuse, planche de plastique, robot à grille, truelle dentée, cartouche

Outil de mélange, truelle, truelle de lissage, planche en plastique, rabot à plâtre, truelle dentée, règle de plâtrier  
Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.

Outils Remmers

- Récipient de mélange (4030)
- Truelle à gorge (5047)
- Truelle ronde (4114)
- Putzkamm (4130)
- Gitterrabet (4231)
- Aufziehplatte (4436)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Spritzputzapparat (4439)
- Pinceau pour coins Kana KanaClassic (4541)
- Lisseuse (4004)
- Glättkelle (4117)
- Lisseuse duo - deux coins arrondis (4118)

Stockage / Tenue en stock



Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et d'écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Équipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de performance

- [Leistungserklärung GBI P52-2](#)

Déclaration de conformité



0921

**CE Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

**UKCA Remmers (UK) Limited**

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 11 / UKCA 21

GBI P 52-2

EN 998-1: 2017-02

**0428**

Mortier après preuve d'aptitude, sans propriétés spéciales.

Comportement au feu:

Classe A1

Résistance à la traction:

≥ 0,4 N/mm<sup>2</sup> (structure de la fissure B)

Absorption d'eau:

W2

Perméabilité à la vapeur d'eau:

μ ≤ 25

Conductivité thermique (λ10,dry) (valeur du tableau EN 1745):

≤ 0,83 W/(mK) pour P = 50%

≤ 0,93 W/(mK) pour P = 90%

Durabilité (résistance au gel):

Résistant, lors d'une utilisation selon les fiches techniques

Substances dangereuses:

NPD



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.