



## WP Top [basic]

- Sperrputz -

Sucha, mineralna zaprawa uszczelniająca



Kolor	Formy dostawy
	Ilość na palecie 36
	<b>Jedn. opak. 25 kg</b>
	Rodzaj opakowania worek papierowy
	Kod opakowania 25
	<b>Nr art.:</b>
szary	0428 ■

### Zużycie

około 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm grubości warstwy lub ok. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.



### Obszary stosowania



- Wewnętrzna hydroizolacja w systemie Remmers [basic]
- Wewnętrzna hydroizolacja w systemie Remmers [basic]
- **We wnętrzach:**
  - System uszczelnień do pomieszczeń użytkowych
  - System uszczelnieniowy pod tynkami renowacyjnymi
- Nieprzepuszczalna dla wody zaprawa murarska i tynkarska

### Właściwości

- Wodoszczelność
- Stabilność
- Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
- Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
- Hydrofobizuje pory
- Możliwość nakładania maszynowego
- Zbrojona włóknami

### Dane techniczne produktu

Grubość warstwy	Pojedyncza warstwa 10 - 30 mm
Gęstość nasypowa	około 1,65 kg/dm <sup>3</sup>
Zapotrzebowanie wody	3,8 - 5,2 l/25 kg
Nasiąkliwość kapilarna	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
[pk_anl_verwendbarkeitsbereich]	Klasa obciążeń 1 „woda napierająca“ wg. instrukcji WTA 4-6 „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile“, tabela 7 (0,3 bar ciśnienia wody)“
Reakcja na ogień	klasa A1
Wytrzymałość na ścislenie	≥ 10 N/mm <sup>2</sup> (odpowiada CS IV)
Dynamiczny moduł Younga	≥ 10000 N/mm <sup>2</sup>
Największe ziarno	2 mm
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy	około 1,9 kg/dm <sup>3</sup>

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

### Certyfikaty

- ▶ WTA-Zertifikat Remmers BASIC-System\_WTA-Merkblatt 4-6\_gültig bis 15.01.2025
- ▶ Remmers BASIC-System\_Innenabdichtung gem. WTA-Merkblatt 4-6\_MFPA Leipzig\_PB 5.1/21-209-1




#### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Kiesol (1810)
- SP Top SL <sup>[basic]</sup> (1050)
- WP Sulfatex (0430)
- Salt IH (0674)
- Sulfatex LQ (0663)
- SP Prep (0400)
- Tynki renowacyjne Remmers
- Remmers Abdichtungsprodukte (FPD, MDS, PMBC)

#### Przygotowanie pracy


- Wymagania wobec podłoża  
Podłoże musi być równe, nośne, czyste, odpylone oraz wolne od oleju, smaru i środków oddzielających.
- Przygotowania  
Usunąć tynki, farby i powłoki co na najmniej 80 cm powyżej uszkodzonego obszaru lub zgodnie z wytyczonymi granicami i zeszkrobać uszkodzone połączenia na głębokość około 2 cm.  
Gruntowanie  
Nałożyć równomiernie Kiesol (1:1 z wodą).  
Podłoża o dużej nasiąkliwości należy wstępnie zmoczyć.  
W razie potrzeby należy wstępnie oczyścić podłoża zanieczyszczone solą za pomocą Salt IH i/lub Sulfatex LQ (bez Kiesolu).  
**Warstwa szczepna**  
Wymieszać WP Top [basic] do konsystencji szlamu i nałożyć na jeszcze matowo-wilgotny podkład jako warstwę szczepną.  
Alternatywnie: na już wyrównaną powierzchnię nałożyć natryskowo warstwę szczepną z WP Sulfatex lub SP Prep jako obrzutkę.  
**Wyrównywanie**  
Nierówności, zagłębienia > 5 mm i spoiny wyrównać za pomocą WP Top [basic].  
Tynk jest nakładany na świeżą warstwę szczepną lub po 2-4 dniach, przy zastosowaniu SP Prep jako warstwy szczepnej.

#### Przygotowanie materiału



- Mieszanie  
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.  
Za pomocą narzędzia do mieszania intensywnie wymieszać przez około 2 minuty, do uzyskania jednorodnej konsystencji.

#### Sposób stosowania



- Warunki stosowania  
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.  
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.
- Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)  
około 90 minut  
  
Produkt nakładać za pomocą odpowiednich narzędzi lub maszyn w jednej lub dwóch warstwach o grubości od min. 10 do maks. 30 mm.  
W przypadku aplikacji dwuwarstwowej pierwszą warstwę po wystarczającym wyschnięciu należy uszorstnić grzebieniem tynkarskim i nałożyć drugą warstwę.  
Po nałożeniu usunąć powierzchnię za pomocą szczotki typu kartacz.  
Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.  
Za pomocą zdzieraka kratowego powierzchnię po wystarczającym wyschnięciu przygotować pod kolejne warstwy.  
Nałożyć kolejne warstwy po 2-7 dniach.

#### Wskazówki wykonawcze

Zaprawę, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.  
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.  
Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.  
W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

#### Wskazówki

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).  
Nie stosować na podłożach zawierających gips!  
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.  
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.  
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!  
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.  
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.



Narzędzia / czyszczenie



narzędzie do mieszania, paca stalowa, kielnia, paca z tworzywa sztucznego, zdzierak kratowy

Mieszalnik, kielnia, paca stalowa, paca z tworzywa sztucznego, zdzierak kratowy, paca zębata, szczotka typu kartacz  
Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- Pojemnik do mieszania (4030)
- Paca półokrągła (do faset) (5047)
- Rundkelle (4114)
- Putzkamm (4130)
- Gitterrabet (4231)
- Aufziehplatte (4436)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Maszynka do narzucania tynku (4439)
- Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)
- Paca stalowa - gładka (4004)
- Glättkelle (4117)
- Paca stalowa duo (4118)

Przechowywanie / trwałość



Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blіsze informacje na temat bezpieczeŃstwa podczas transportu, składowania i postugiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sã w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędnę jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości  
Użytkowych

- Leistungserklärung GBI P52-2

Znak CE



0921

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

11

GBI P 52-1

EN 998-1: 2017-02

0428

Zaprawa murarska po teście przydatności, bez specjalnych właściwości.

Reakcja na ogień:

klasa A1

Przyczepność:

≥ 0,4 N/mm<sup>2</sup> (przełom B)

Nasiąkliwość:

W2

Przepuszczalność pary wodnej:

μ ≤ 25

Przewodzenie ciepła (λ10,dry)

≤ 0,83 W/(m·K) dla P = 50%

(wartość tabelaryczna wg EN 1745):

≤ 0,93 W/(m·K) dla P = 90%

Trwałość (mrozoodporność):

Trwała, pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją techniczną

Substancje niebezpieczne:

NPD



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność