



WP Sulfatex rapid

- Sulfatexspachtel schnell -



Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaits paletē 42
	VPE 25 kg
	Iepakojuma veids PE-maiss
	Iepakojuma kods 25
	Preces Nr.
	0429 ■

Patēriņš

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas



- [AW_M_132]
- Cokolio hidroizolācija
- [AW_M_135]
- [AW_M_134]
- [AW_M_142]
- Šuvju un virsmu špaktele
- Hidroizolācijas savienojumu izveidošana
- [AW_M_137]

Īpašības

- Slāņa biezums, viens slānis 50 mm
- Augsta sulfāta pretestība un zems efektīvs sārmu saturs (SR/NA)
- Ātra sacietēšana
- Ūdens spiediena necaurlaidīgs
- [EG_M_137]

Sertifikāti

- [AbP P-5250/931/11 Mineralische Dichtungsschlämme, MPA BS](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [Kiesol \(1810\)](#)



- **Kiesol MB (3008)**
- **MB 2K (3014)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **SP Prep (0400)**
- **[remmers_pmbcs_0429]**

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

- **Sagatavošana**

Vecais apmetums vai krāsojums ir jānoņem vismaz 80 cm virs bojātās daļas. Pamatnes/sienas savienojuma daļā jānoņem klons apm. 20 cm platumā. Apgrieziet vai sadaliet stūrus un malas. Noapaļot grāvjus. Sablīvējiet cauruļvadus visapkārt rievās formās.


[AW_M_678]

[U2_M_32]

[AW_M_677]

[U2_BI_6]


Sagatavošana



- **Piemaisījums**

Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu. Rūpīgi un viendabīgi sajaukt apmēram 3 minūtes, izmantojot piemērotu maisīšanas rīku. Nogatavošanās laiks aptuveni 2 minūtes. Samaisīt un, ja nepieciešams, pievienot nedaudz ūdens.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C. Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

- **Saķeres tilts**

[VA1_M_505]

- **Nolīdzināšana**

Uzklājiet špaktelēšanai gatavo produktu svaigajā saķeres tiltā. Nākamais slānis tiek uzklāts, tiklīdz iepriekšējo slāni vairs nevar sabojāt.

[AW_M_163]

[VA1_M_133]

- **Virsmas blīvējums**

[VA1_M_134]

[VA1_M_135]

Nākamais slānis tiek uzklāts, tiklīdz iepriekšējo slāni vairs nevar sabojāt.

[VA1_M_527]

Uz sagatavotu pamatni uzklājiet divslāņu materiālu saskaņā ar noteikumiem.

Nākamais slānis tiek uzklāts, tiklīdz iepriekšējo slāni vairs nevar sabojāt.

[AW_M_140]

[VA1_M_137]



[AW_M_164]

[VA1_M_512]

Nākamais slānis tiek uzklāts, tiklīdz iepriekšējo slāni vairs nevar sabojāt.

Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

[VA2_M_565]

Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

Pirms labošanas novērsiet mitruma avotus.

[VA2_M_502]

Norādījumi

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Var saturēt pirītu (dzelzs sulfīds).

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

[H_M_17]

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!


Darba instrumenti/tīrīšana

Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.



Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 9 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.