



ICS 2K

- Injekcijosleim 2K -

Labai smulkus dvikomponentis injekcinis šlamos

Tipas / Aprašymas	Variantai
	Kiekis ant paletės
	Pakuotė 10 kg
	Pakuotės rūšis Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas 11
	Artikulo Nr.
Pilkas/Grau	0476 ■

Išėiga Apie 1,7 kg/l ertmei



Panaudojimo sritys



- Sausiems, drėgniems, šlapiems, po vandeniu ir po žeme esantiems plotams
- Frikciniam betono įtrūkių suspaudimui
- Įtrūkių ir ertmių užpildymui
- Pamatų stabilizavimui

Savybės

- Mažas klampumas (ypač takus)
- Mažas susitraukimas
- Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
- Didelis ankstyvasis stiprumas
- Nepralaidus vandeniui
- Atsparus šalčiui, esant druskai nuo apledėjimo

Produkto duomenys

Sudėtis	Art. 0475: injekcinis skystis Art. 0476: itin smulkus, gamykloje sumaišytas, hidrauliškai kietėjantis rišiklis (milteliai), kuriam būdingas didelis atsparumas sulfatams
Atsparumas gniuždymui	Po 7 d.: > 5,0 N/mm ² Po 28 d.: > 20 N/mm ² (M20)
Atsparumas lenkimui po 28 d.	Apie 2,0 N/mm ²
Didžiausias grūdėtumas	< 0,02 mm
Pradedą stingti (20 °C)	> 8 val.
Baigia stingti (20 °C)	> 10 val.
Šviežio skiedinio tankis	Apie 1,7 kg/l
Oro porų tūris	Apie 1 tūrio, %


Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.
- **Paruošimas**
Mūro konstrukcijų, kuriose yra tuščių ertmių, remontas
Ertmių gręžimas: 18–30 mm skersmuo, apie 45° pasvirimo kampas, gręžtinės ertmės gylis – ne daugiau kaip 5 cm iki sienos galo.




Paruošimas



■ Maišymas

Į injekcinį skystį (A) įpilti rišiklio (B) ir dideliu greičiu maždaug 5 min. maišyti koloidinių tirpalų maišytuvu (taip pat galima naudoti grąžtą su maišymo mentėmis), kad susidarytų takus skiedinys.

Apdorojimas



■ Apdoravimo sąlygos

Esant aukštesnei temperatūrai, apdoravimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

■ Apdoravimo laikas (+20 °C)

Apie 20–30 min.

Be spaudimo, naudojant piltuvėlį.

Injektuoti naudojant tam skirtus injektavimo prietaisus ir injektavimo pakerius.

Apdoravimo nurodymai

Nemaišyti su kitais produktais.

Apdoravimo laikotarpiu sustingusio skiedinio takumą galima vėl atkurti jį dar kartą pamaišius.

Nurodymai

Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai. Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Darbo įrankiai / valymas

Įrankius plauti vandeniui, kol medžiaga dar neišdžiūvo.




Remmers įrankiai

- [Lamellenschlagpacker \(4526\)](#)
- [Setzwerkzeug \(4523\)](#)
- [Verschlussstück \(4522\)](#)
- [Klebpacker \(4525\)](#)
- [Klebfix \(4534\)](#)

Sandėliavimas / galiojimas

12 mėn., laikant sausiai, nepradarytoje pakuotėje.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.