



NHL Top Historic

NHL 5-ös alapú felső vakolat

| Szín | Elérhetőség | |
|--------|------------------------|---------|
| | Mennyiség raklaponként | 30 |
| | Kíszerelés | 25 kg |
| | Göngyöleg típusa | PE-zsák |
| | Göngyölegkód | 25 |
| | Terméksz. | |
| szürke | 0490 | ■ |

Anyagszükséglet

Kb. 1,6 kg/m²/mm

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Felső vakolat a régi épület homlokzatok, történelmi épületek és műemlékek javításához és felújításához



Tulajdonságok

- Receptúra a műemlékvédelmi előírás szerint
- Cement nélküli
- Alacsony feszültségű kikeményedési folyamat
- Alacsony rugalmassági modul
- Páratartalom és éghajlat-szabályozó

Termékjellemzők

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Rétegvastagság | max. 20 mm |
| Vízigény | kb. 16,5%, azaz 4,1 l/25 kg |
| Hajlítószilárdság (28 napos) | 0,9 N/mm ² |
| Éghetőség | A1 osztály |
| Nyomószilárdság (28 nap) | 3,5 N/mm ² |
| Legnagyobb szemcseméret | kb. 1,2 mm |

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.



Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

➤ **NHL Levell Historic (0491)**

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Hordképes, tiszta és pormentes.

■ Előkészítés

Az alapfelületet mattnedvesre kell előnedvesíteni.


Alapfelület: nedvszívó alacsony szilárdsággal

Termék mint tapadóhíd > 50% fedéssel felhordani.

Alapfelület: gyengén nedvszívó

A terméket karcos spatulyázással (kontaktréteg) kell felhordani.

Előkészítés




■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.

Egy keverőszerszámmal kb. 2 percig intenzíven és homogénné kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozási konzisztenciát.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 120 perc

A terméket megfelelő szerszámmal kontaktréteggként felhordani.

Hagyni kell kis ideig, hogy meghúzzon majd a teljes vastagságot fel kell hordani.

Max. rétegvastagság kb. 20 mm (receptúrafüggő).

Megfelelő szerszámmal simára húzni.

Utó megmunkálás fa- vagy szivacsos lappal.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.

Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!

A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

Munkaeszközök és tisztításuk

Keverőeszköz, sima vakolókanál, kőműveskanál, seprű


A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.





Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, felbontatlan göngyölegben kb. 9 hónap.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.