



NHL Top Historic

Apdailos tinkas NHL 3,5 pagrindu

Likutis		
Kiekis ant paletės	42	
Pakuotė	25 kg	
Pakuotės rūšis	Popierinis maišas	
Pakuotės kodas	25	
Artikelio Nr.		
0490	■	

Išėiga



Apie 1,6 kg/m²/mm

Norint nustatyti tikslią išėigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritys



- Viršutinis tinkas senų pastatų fasadų, istorinių pastatų ir paminklų remontui, renovacijai ir sanavimui

Savybės

- Sudėtyje nėra cemento
- [EG_M_309]
- [EG_M_310]
- [EG_M_311]

Produkto duomenys

Naudojamas vanduo	Apie 16,5 % atitinka 4,1 l / 25 kg
Atsparumas lenkimui (28 d)	0,9 N/mm ²
Degumas	Klasė A1
Atsparumas spaudimui (28 d)	3,5 N/mm ²
Didžiausias grūdėtumas	Apie 1,2 mm

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **NHL Levell Historic (0491)**



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

■ Paruošimas

Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.


Pagrindas: absorbuojantis, mažo tvirtumo

Produktą dengti kaip išlyginamąjį sluoksnį > 50 %

Pagrindas: silpnai absorbuojantis

Produktą dėti kaip išlyginamąjį glaistą (kontaktinį sluoksnį).

Paruošimas




■ Maišymas

Vandenį įpilti į švorią talpą ir supilti sausą skiedinį.

Maišymo įrankiu maždaug 2 min. gerai išmaišyti, kol gausis vientisa masė ir panaudojimui tinkama konsistencija.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, oro ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C max. +30 °C

Žemesnė temperatūra prailgina, aukštesnė - sutrumpina apdirbimo bei medžiagos kietėjimo laiką

■ Apdirbimo laikas (+20 °C)

Apie 120 minučių

Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.

Truputį palaukti kol sukibs ir tada uždėti pilno storio sluoksnį.

Maksimalus sluoksnio storis apie 20 mm (specifinė receptūra).

Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.

Papildomai apdoroti medine arba plastikine trintuve.

Apdirbimo nurodymai

Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

Nurodymai

Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

Gali būti piritu (geležies sulfito) pėdsakų

Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.



Darbo įrankiai/ valymas



Collomix® mikseris KR HF 140 (4294), tinko mentelė -FLEXIS ONE- (4233), lygi mentelė (4004), šepetys

Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

Sandėliavimas/ galiojimas



Sausai, nepradarytoje pakuotėje, maždaug 9 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.