



NHL Levell Historic

Crépi de fond à base de NHL 5 (chaux naturelle hydraulique)

Disponibilité	
Nombre/palette	40
Unités de conditionnement	25 kg
Type de conditionnement	Sac en papier
Clé de fermeture	25
Art. n°	
0491	■

Consommation

Env. 1,9 kg/m²/mm

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'application

- [AW_M_687]
- Lisser et égaliser les supports



Propriétés

- Exempt de ciment
- [EG_M_309]
- [EG_M_310]
- [EG_M_311]

Caractéristiques techniques

Quantité d'eau	Env. 12,7 % correspond à 3,2 l / 25 kg
Résistance à la flexion (28j)	1,5 N/mm ²
Comportement au feu	classe A1
Résistance à la traction par flexion (28 jours)	env. 5,0 N/mm ²
Granulométrie	env. 3,15 mm

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Préparation du travail

- **Exigences du support**
Porteur, propre et sans poussière.

- **Traitement préliminaire**




Support: absorbant et à faible résistance

Produit comme pont d'accrochage e > 50 % appliquer de manière couvrante.

Support: faiblement absorbant

Appliquer le produit comme tir-à-zéro (pont d'adhérence).

Préparation



■ **Mélanger**


Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélanger soigneusement pendant 2 minutes environ avec l'outil adapté, jusqu'à obtenir une consistance homogène.

Temps de repos: env. 2 minutes

[VA1_M_723]

Mise en oeuvre



■ **Directives**

Température (produit, air support): de +5 à +25°C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ **Température de traitement (+20 °C)**

Env. 120 mn

Mono-couche

[VA1_M_724]

Épaisseur de couche (une couche): 10-20 mm

Bi-couche

Épaisseur de couche (une couche): 10-20 mm

La première couche doit être rayée avec un peigne de plâtrier.

Appliquer la deuxième couche après séchage de la première.

Dresser le support à la règle.

Poncer de manière horizontale avec un racloir après la prise et avant l'application des couches de stuc suivantes.

Applications

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.

Dans le cas de supports critiques, la mise en place du Tissu d'armature - dans le tiers supérieur de la couche de crépi - est préconisée.

Aux coins des ouvertures, prévoir de l'armature supplémentaire en diagonale.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Le façonnage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.

Remarques

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.



Outils / nettoyage


Mélangeur, spatule -Flexis one- (4233), lisseuse (4004), balai



Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

Stockage / Conservation

En fûts fermés et stocké à l'abri de l'humidité, 9 mois.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.