



0491

Krāsu tonis	Pieejamība	
	Skaits paletē	42
	VPE	25 kg
	Iepakojuma veids	PE-maiss
	Iepakojuma kods	25
	Preces Nr.	
	0491	■

Patēriņš

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas

- [AW_M_687]
- Pamatņu saskaņošana un izlīdzināšana



Īpašības

- [EG_M_374]
- Nesatur cementu
- [EG_M_309]
- [EG_M_310]
- [EG_M_311]

Sagatavošanās darbam

- Prasības attiecībā uz pamatni
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.
- Sagatavošana
Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.

Pamatne: Sūcoša ar zemu izturību


Nosegt ar produktu kā adhēzijas tiltu > 50 % pārklājumā.

Pamatne: viegli sūcoša

Uzklājiet produktu kā skrāpējumu (kontakta slāni).



Sagatavošana



■ Piemaisījums


Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.

Izmantojot maisīšanas darbarīku, intensīvi maisa apm. 2 minūtes līdz iegūst homogēnu, izstrādājamu konsistenci.

Nogatavošanās laiks aptuveni 2 minūtes

[VA1_M_723]

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

Vienslāņa

Uzklājiet produktu ar piemērotu instrumentu.

Slāņa biezums uz vienu darba soli 10 - 20 mm.

Divslāņa

Slāņa biezums uz vienu darba soli 10 - 20 mm.

Apstrādājiet pirmo kārtu ar apmetuma ķemmi.

Pēc pietiekamas žāvēšanas uzklājiet otro slāni.

Noņemiet virsmu ar rīvi.

Lai turpinātu apmetuma uzklāšanu, pēc stiprināšanas horizontāli ar apmetuma ķemmi padarīt virsmu negludenu.

Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

Kritiskām pamatnēm (ļoti nevienmērīgas un / vai izkliedētas) mēs iesakām iestrādāt stiegrojuma audumu augšējā trešdaļā.

Ietveriet papildu diagonālo stiegrojumu pie stūra celtniecībās atverēs.

Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

Matu līnijas plaisas/saraušanās plaisas ir nekaitīgas un nav kļūdas, jo tās neietekmē īpašības.

Norādījumi

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Var saturēt pirītu (dzelzs sulfīds).

Nelietot uz ģipša bāzes virsmām!

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

Darba instrumenti/tīrīšana



Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 9 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.