



## Fachwerkmörtel

Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 30
	Kiszerezés 20 kg
	Göngyöleg típusa PE-zsák
	Göngyölegkód 20
	Terméksz.
	0505 ■

### Anyagszükséglet

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



### Alkalmazási területek

- Ásványi alapú kitöltőhabarcsok, alap- és fedővakolat favázás szerkezetekre



### Tulajdonságok


- Kiszáradást elősegítő
- Kitöltőhabarcsként egy rétegű felhordási vastagság 30-80 mm
- Vakolóhabarcs egy rétegű felhordási vastagság 10-30 mm

### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Hordképes, tiszta és pormentes.
- **Előkészítés**  
A kitöltések maradványait ellenőrizze teherbírásra és a fedhetőségre mennyiségére (min. 3 cm).  
Óvja a favázás szerkezet felületeit szennyeződésektől.  
A kitöltéseket a favázás szerkezetben a hagyományos három- vagy trapézlécekkal rögzítse.  
A rekeszek teljes kitöltése esetén helyezze fel az egyoldalú zsalut.  
Meglévő léceket lehet tartóként használni.  
A befedendő fa részeket az egészséges fán kívül bontsa vissza.  
A hiányzó fa részeket hasonlókkal helyettesítse.




## Előkészítés



### ■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

## Feldolgozás



### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C. A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

A habarcsot kézzel kell felhordani, 15 mm-nél vastagabb rétegvastagságnál felcsapva vagy vakológéppel kell vakolni.

A rekeszek teljes töltése több egyedülálló pozícióban történik kb. 15 mm-rel a későbbi végső felület alatt, és max. 80 mm rétegvastagság/nap.

A rekeszek vakolása több egyedülálló pozícióban történik kb. 15 mm-rel a későbbi végső felület alatt, és max. 30 mm rétegvastagság/nap.

A további vakolatrétegek felhordásához a felületet nagyjából húzza le és érdesítse. Egyedülálló vakolatrétegeket a fa körül körbe kell vágni és elválasztani.

A fedővakolatréteg előállításának várakozási ideje 1 nap/mm rétegvastagság.

Miután mattos lett a fedővakolat, óvatosan dörzsölje le a puha szivacsos simítót.

## Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

## Tudnivalók

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.

Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.

Próba felület készítése kötelező!

Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!

A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.


## Munkaeszközök és tisztításuk



A habarcs megkötése előtt a munkaeszközöket vízzel kell tisztítani.

## Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.



## Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.



#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.