



CL Grout Historic

- Enduit de façade Historic -

Enduit de façade à base de chaux

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	42
	Taille / Quantité	25 kg
	Conditionnement	Sac en PE
	Emballage / Code	25
	Art. n°	
beige-brun	0510	■

Consommation

env. 4 kg/m² pour une épaisseur de 3 mm



Domaines d'utilisation

- Matériaux minéral poreux à l'extérieur
- A l'intérieur et à l'extérieur
- Restauration de monuments



Propriétés

- Application manuelle
- A base de chaux hydraulique
- Résistance faible

Données techniques

Densité volumique	env. 1,4 kg/dm ³
Quantité d'eau	5,0 l / 25 kg
Absorption capillaire d'eau	> 1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu < 18$
Réaction au feu	classe A1
Résistance à la compression	> 1 N/mm ²
Granulométrie maximale	env. 1 mm
Groupe de mortier (DIN 18550-2)	P II



Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.


Produits complémentaires

- Funcosil WS (0614)
- Funcosil SNL (0602)
- CL Top Historic (0576)
- CL Levell Historic (0575)
- FM Historic (0573)
- Color LA (6400)
- Color LA Historic (6476)
- Color Si (0237)
- Color CL Historic (6569)
- Produits KSE
- ZM HF ^[basic] (0220)

Préparation


- **Exigences concernant le support**
Porteur, sec, propre, sans poussière ni fissure (sauf faïençage).
Exempt de sels nuisibles.
- **Traitement préliminaire**
Pour éviter la perte de matière, procéder - avant le nettoyage - à un traitement consolidant préliminaire avec un agent consolidant pour pierre adapté.
Préhumidifier le support.

Préparation



- **Préparation / Mélange**
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Malaxer avec un mélangeur pendant 2 à 4 minutes, énergiquement, jusqu'à obtenir une consistance homogène, adaptée à la mise en oeuvre.

Mise en œuvre



- **Conditions de mise en œuvre**
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.
- **Durée pratique d'utilisation (20°C)**
env. 60 min.

Appliquer le produit à la main, en une épaisseur uniforme d'environ 3 mm.
Structurer avec la brosse (ou autre outil approprié) sans ajouter d'eau.

Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.
Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.
Le faïençage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Important

Pour l'application extérieure, une protection de la surface est nécessaire :
Incolore : Funcosil WS = sans solvant ou Funcosil SNL = à base de solvant ;
Coloré : Revêtement extérieur avec Color LA, si nécessaire en technique de glacis /



Revêtement intérieur avec Color Si ou Color CL Historic.
 Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.
 Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).
 Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.
 Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.
 Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire,
 par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.


Outillage / Nettoyage des outils



Mélangeur, brosse

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Stockage / Tenue en stock



Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.