



CL Grout Historic

- Historic Slurryputz -

Gevelmortel op basis van kalk

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	42	
	Grootte / hoeveelheid	25 kg	
	verpakking	PE-zak	
	verpakkingscode	25	
	art.nr.		
beigebruin	0510		■

Verbruik

Ca. 4 kg/m² bij 3 mm laagdikte



Toepassing



- Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten
- Binnen en buiten
- Monumentenonderhoud

Eigenschappen

- Met hand te verwerken
- Op basis van hydraulische kalk
- Lage sterkte



Technische gegevens

Schudmaat	ca. 1,4 kg/dm ³
Waterdosering	5,0 ltr / 25 kg
Capillaire wateropname	> 1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Dampdiffusieweerstand	μ < 18
Brandklasse	Klasse A1
Druksterkte	> 1 N/mm ²
Maximale korrelgrootte	ca. 1 mm
Mortelgroep (DIN 18550-2)	P II

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Mogelijke systeemproducten

- Funcosil WS (0614)
- Funcosil SNL (0602)
- CL Top Historic (0576)
- CL Levell Historic (0575)
- FM Historic (0573)
- Color LA (6400)
- Color LA Historic (6476)
- iQ-Paint (0237)
- Color CL Historic (6569)
- KSE producten
- ZM HF ^[basic] (0220)

Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).
Bevat geen bouwschadelijke zouten.
- **Vorbereiding**
Eventueel ter voorkoming verlies van bouw materiaal al voor de reiniging vooraf verstevigen met een geschikte steenversteviger.
De ondergrond mat vochtig voornatten.

Vorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Met mengapparaat ca. 2 - 4 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- **Verwerkingstijd (+20°C)**
Ca. 60 minuten

Het materiaal handmatig in een gelijkmatige laagdikte van ca. 3 mm aanbrengen.
Zonder toevoeging van water met een borstel (respectievelijk geschikt gereedschap) structureren.





Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.
Haarscheurtjes / krimp-scheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

Opmerking

Voor buitentoepassing is oppervlaktebescherming vereist:
Kleurloos: Funcosil WS = oplosmiddelvrij of Funcosil SNL = oplosmiddelhoudend;
Gekleurd: Buitenzijde coaten met Color LA, eventueel in glazuurtechniek / Binnenzijde coaten met Color Si of Color CL Historic.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

Gereedschap / reiniging


Mengapparaat, mortelkwast



Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.