



## Stucco GZ

### - Sunkusis skiedinys -

Greitai kietėjantis skiedinys tinko lipdinių formavimui

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	30
	<b>Pakuotė</b>	<b>25 kg</b>
	Pakuotės rūšis	PE-maišas
	Pakuotės kodas	25
	<b>Artikulo Nr.</b>	
Šviesiai pilkas/Hellgrau	0511	■

#### Išėiga

Apie 1,1 kg/m<sup>2</sup> sluoksnio storio milimetrui

Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.



#### Panaudojimo sritys

- Tinko lipdinių, profilių ir karnizų kūrimas ir formavimas
- Fasadų / tinko fasadų remontas ir restauravimas



#### Savybės

- Greitai kietėjantis
- Vieno sluoksnio storis 10–40 mm

#### Produkto duomenys

Tūrinis tankis	Apie 1,25 kg/dm <sup>3</sup>
Vandens sąnaudos	Apie 5,5 l/25 kg
Kapiliar. vandens sugeriamumas po 24 val.	< 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Pralaidumas vandens garams	< 18
Atsparumas spaudimui (28 d.)	> 5 N/mm <sup>2</sup> (M5)
Didžiausias grūdėtumas	< 1,5 mm


Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

#### Galimi sistemos produktai

- **SP Prep (0400)**
- **ZM HF<sup>[basic]</sup> (0220)**
- **Stucco FZ (0512)**


#### Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Tvirtas, švarus ir be dulkių.
- **Paruošimas**  
Lygų paviršių pašiaušti.  
Pagrindą sudrėkinti.  
Ant sugeriančių pagrindų vietomis (krūvelėmis) paberti produkto „SP Prep“ (padengiant 50 % paviršiaus); prireikus naudoti priemonę „ZM HF<sup>[basic]</sup>“ (sumaišius su vandeniu, santykiu 1:5).  
Mažai sugeriančius paviršius visiškai apibarstyti produktu „SP Prep“.  
Šį produktą galima dengti iš karto, ant dar drėgno pagrindo.

**Paruošimas****Maišymas**

Vandenį įpilti į švirią talpą ir suberti sausą skiedinį.

Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 2–4 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.

**Apdorojimas****Apdoravimo sąlygos**

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Esant aukštesnei temperatūrai, apdoravimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pa ilgėja.

**Apdoravimo laikas (+20 °C)**

Apie 30 min.

Priklausomai nuo pageidaujamo profilio storio, skiedinį padengti vienu arba keliais sluoksniais ir naudojant šabloną sparčiai išlyginti.

Dengiant storesnį sluoksnį, naudoti armatūrą.

Prieš dengiant galutinį lengvojo skiedinio sluoksnį reikia palaukti apie 2 savaites

**Apdoravimo nurodymai**

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

**Nurodymai**

Sudėtyje gali būti piritro (geležies sulfito) pėdsakų.

Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

**Darbo įrankiai / valymas**

Maišymo prietaisais, išlyginamoji mentelė, mentelė, šablonas(-ai)

Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

**Remmers įrankiai**

- > **Mischgefäß (4030)**
- > **Collomix® Rührer KR (4292)**
- > **Glättkelle (4004)**
- > **Glättkelle (4117)**
- > **Glättkelle duo (4118)**

**Sandėliavimas / galiojimas**

12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

**Saugumas / reglamentai**

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lapе.

**Atliekų šalinimo nurodymai**

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitines atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.