



## Stucco GZ

### - Stuc- en profileringsmortel grof -

Snel verhardende mortel voor het trekken van stuclijsten

Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	30
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakkingstype	PE-zak
	Verpakkingscode	25
	<b>art.nr.</b>	
licht grijs	0511	■

#### Verbruik

ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



#### Toepassing

- Voor het maken of trekken van lijsten, profielen voor stucwerk
- Voor het in stand houden en restaureren van gevels, stucgevels



#### Eigenschappen

- Snel verhardend
- Laagdikte éénlagig 10 - 40 mm

#### Technische gegevens

Schudmaat	Ca. 1,25 kg/dm <sup>3</sup>
Waterdosering	Ca. 5,5 l/25 kg
Capillaire wateropname w24	< 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Dampdiffusieweerstand	μ < 18
Druksterkte (28 dagen)	> 5 N/mm <sup>2</sup> (M5)
Maximale korrelgrootte	< 1,5 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

#### Mogelijke systeemproducten


- SP Prep (0400)
- ZM HF <sup>[basic]</sup> (0220)
- Stucco FZ (0512)
- Stucco GF (0521)

#### Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- Voorbereidingen  
Gladde oppervlakten opruwen.  
De ondergrond voornatten.  
Bij zwak zuigende ondergronden, eerst Remmers SP Prep, ruw, wratachtig (50% ige dekking) aanbrengen, desgewenst door toevoeging van ZM HF <sup>[basic]</sup> (MV 1:5 met water)  
Op sterk zuigende ondergronden SP Prep volledig dekkend aanbrengen.  
Het materiaal kan direct -nat op vochtig aangebracht worden.



### Vorbereitung




#### ■ Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Met een mixer circa 2-4 minuten intensief tot een homogene massa vermengen totdat de verwerkingsconsistentie is bereikt.

### Verwerking



#### ■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

#### ■ Verwerkingstijd (+20 °C)

ca. 30 minuten

De aangemaakte mortel in de gewenste dikte in één of meerdere lagen aanbrengen en met een sjabloon of mal overtrekken.

Bij grotere laagdiktes wapening gebruiken.

Een doorhardingstijd van twee weken in acht nemen.

### Applicatie

Mortel die al begint te verharderen niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

### Opmerking

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Steeds een proefvlak zetten!

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

### Gereedschap / reiniging




menggereedschap, vlakspaan, troffel, sjabloon

Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

Remmers gereedschap

- [Messeimer \(4241\)](#)
- [Mengvat \(4030\)](#)
- [Vlakspaan \(4004\)](#)
- [Vlakspaan \(4117\)](#)
- [Gladspaan duo \(4118\)](#)
- [Collomix® mengstaaf KR \(4292\)](#)

### Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.