Stucco FZ

- Lengvasis skiedinys -

Greitai kietėjantis skiedinys, skirtas smulkios tekstūros naujo ir seno išorinio tinko paviršiui formuoti

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	42
	Pakuotė	**25 kg**
	Pakuotės rūšis	Popierinis maišas
	Pakuotės kodas	25
	Artikulo Nr.	
Sendintas baltas/Altweiß	0512	■

Išeiga

Apie 1,3 kg/m² sluoksnio milimetrui



Panaudojimo sritys



- Iš sunkiojo skiedinio pagamintų išorinio tinko elementų apdailai
- Senų, cementinių išorinio tinko detalių restauracijai
- Lygių ir aštriabriaunių profilių kūrimui

Savybės

- Greitai kietėjantis
- Nepralaidus vandeniui
- Vieno sluoksnio storis 1–5 mm

Produkto duomenys

Tūrinis tankis	Apie 1,5 kg/dm³
Vandens sąnaudos	Apie 5,5 l/25 kg
Kapiliarinis vandens absorbavimas w24	< 1,0 kg/m²
Vandens garų difuzijos varža	μ < 18
Atsparumas spaudimui (28 d)	> 5,0 N/mm² (M5)
Grūdėtumas	< 0,5 mm

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Grobzugmörtel (0511)
- Stuckmörtel GF (0521)
- Color LA (6400)
- Color SH (0630)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
  Tvirtas, švarus ir be dulkių.

- Paruošimas
  Lygų paviršių pašiaušti.
  Pagrindą sudrėkinti.

Paruošimas



- Maišymas
  Vandenį įpilti į švarią talpą ir suberti sausą skiedinį.
  Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 2–4 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
  Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

- Apdorojimo laikas (+20 °C)
  Apie 20 min.

  Užtepti skiedinį ir greitai formuoti elementus naudojant šabloną.
  Skiediniui pakankamai sukietėjus, jis padengiamas labai laidžiais difuzijai ir vandeniui atspariais dažais („Color LA“ ir „Color SH“).

Apdorojimo nurodymai

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.
Atspalviui įtakos turi apdailos ir paviršiaus apdorojimo tipas ir trukmė.
Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!
Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.
Kraštų sukibimas padidinamas į vandenį įmaišius produkto „ZM HF [basic]“ (1:10 santykiu).

Nurodymai

Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.
Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.
Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei drėgmei.
Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!
Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.
Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo.
Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!
Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.
Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

Darbo įrankiai/ valymas

Maišymo prietaisas, išlyginamoji mentelė, mentelė, šablonas(-ai)
Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

Remmers įrankiai

- Mischgefäß (4030)
- Collomix® Rührer KR (4292)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)

Sandėliavimas/ galiojimas



12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija, net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.