



Stucco FZ

- Feinzugmörtel -

Rýchlotuhnúca malta na povrchovú úpravu nových a starých štukových omietok s jemnou štruktúrou

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 42
	Balenie 25 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
starobiela (altweiß)	0512 ■

Spotreba Cca 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy



Oblasti použitia



- Naťahovanie štukovaných jadier hrubou ťahanou maltou
- Oprava starých štukovaných dielov viazaných cementom
- Vytváranie hladkých profilov s ostrými hranami

Vlastnosti výrobku

- Rýchlotuhnúci
- Odpudzuje vodu
- Hr. vrstvy jednovrstvovo 1-5 mm

Informácie o výrobku

Sypná hmotnosť	Cca 1,5 kg/dm ³
Zámesová voda	Cca 5,5 l/25 kg
Kapilárna nasiakavosť w24	< 1,0 kg/m ²
Difúzia vodnej pary	μ < 18
Pevnosť v tlaku (28 d)	> 5,0 N/mm ²
Zrnitosť	< 0,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


Systémové produkty

- [Stucco GZ \(0511\)](#)
- [Stucco GF \(0521\)](#)
- [Color LA \(6400\)](#)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu
Hladké povrchy zdrsnite.
Podklad vopred navlhčite.


Príprava zmesi



- Miešanie
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Pomocou miešadla miešať intenzívne a rovnomerne cca 2-4 minúty, až sa dosiahne vhodná konzistencia pre spracovanie



Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.

- Čas spracovania (+20 °C)
Cca 20 minút

Naneste maltu a šablónu plynulo vytiahnite
Maltu je možné po dostatočnom vytuhnutí natierať iba farbami umožňujúcimi difúziu a odpudzujúcimi vodu (silikónovou farbou Siliconharzfarbe LA, silikátovou farbou Silikátfarbe D)

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.
Spôsob a doba trvania následného ošetrovania a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.
Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.
Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.
Prílnosť sa zvyší pridaním prípravku Hafffest do zámesnej vody (pomer 1:10)

Upozornenie


Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!
Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.
Vždy vytvorte testovacie plochy!
Alkalicke spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.

Pracovné náradie, čistenie



Miešací nástroj, hľadiaca stierka, hladidlo, šablóna(-y)
Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné získať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.