



SLP Fix

- Lijmmortel SLP -

Lijmmortel voor SLP-Platen

Kleur	Leverbaar
	Aantal per pallet
	Grootte / hoeveelheid
	Verpakkingscode
	art.nr.

Verbruik

Ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte, ca. 6-7 kg/m² incl. egalisatie



Toepassing



- Voor het verlijmen en als wapeningsmortel voor bijv. calcium-silicaat-platen, namelijk voor het Remmers SLP-systeem
- Minerale bouwmaterialen en ondergronden, geschikt om te stucen

Eigenschappen

- Aangepast capillair remmend
- Bevat geen minerale vezels
- Lange open lijmtijd
- Zakt nagenoeg niet na en heeft een goede directe hechting
- Waterdicht

Technische gegevens

Waterdosering	Ca. 7,5 l/25 kg
Laagdikte	5 mm
Schudmaat	Ca. 1,5 kg/dm ³
W ₈₀	0,0789 m ³ /m ³
W _{sat}	0,257 m ³ /m ³
Warmtegeleiding λ	0,93 W/(m•K)
Specifieke warmtecapaciteit	0,862 kJ/(kg•K)
AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt	0,0085 kg/(m ² s ^{0,5}) / 0,51 kg/(m ² h ^{0,5})
Waterdampdiffusie	μ 35
Dampdiffusieweerstand	35
Maximale korrelgrootte	0,5 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Extra informatie

- [Duurzaamheidsblad](#)

Mogelijke systeemproducten

- [SLP CS 25 / CS 30 / CS 50 \(0273\)](#)
- [SP Level II \(0401\)](#)
- [SL Fill Q3 \(2997\)](#)
- [SL Fill Q4 \(0210\)](#)
- [SLP CS K \(0276\)](#)
- [SLP CS L \(0277\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.




Voorbereidingen

Ondergrond mat vochtig voornatten.

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.

Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

Voorbereiding




Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

Verwerkingstijd (+20 °C)

Ca. 60 minuten

Indien nodig, egaliseer oneffenheden in de ondergrond <8 mm met het materiaal.

Een schraaplaag wordt aanbevolen als een voorbereidende stap.

Het materiaal met een plakspaan, getand, loodrecht op de ondergrond aanbrengen.

Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

Volledig dekkend verlijmen.

Applicatie

Mortel die al begint te verharderen niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Wachttijd tussen het verkleven en het spachtelen is minstens 24 uur.

Opmerking

Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Gereedschap / reiniging



Menggereedschap, vlakspaan, getande spaan, troffel


Menggereedschap, vlakspaan, troffel, getande spaan

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- **Mengvat (4030)**
- **Collomix® mengstaaf KR (4292)**
- **Vlakspaan (4117)**
- **Spaan, getand (4560)**

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.