SLP Fix

- Lijmmortel SLP -

Lijm voor schimmelsaneerplaten

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	Grootte / hoeveelheid	**25 kg**
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
antiekwit (eigen kleur)	0513	■

Verbruik

Ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte, ca. 6-7 kg/m² incl. egalisatie

Toepassing

- Lijm- en wapeningsmortel met name voor het Remmers SLP systeem
- Minerale bouwmaterialen en ondergronden, geschikt om te stucen

Eigenschappen

- Aangepast capillair remmend
- Bevat geen minerale vezels
- Lange open tijd
- Zakt niet na en een goede hechting
- Waterdicht

Technische gegevens

Schudmaat	Ca. 1,5 kg/dm³
w_{80}	0,0789 m³/m³
w_{sat}	0,257 m³/m³
Warmtegeleiding λ	0,93 W/(m·k)
Waterdosering	Ca. 7,5 l/25 kg
AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt	0,0085 kg/(m²s^{0,5}) / 0,51 kg/(m²h^{0,5})
Waterdampdiffusie	μ 35
Maximale korrelgrootte	0,5 mm

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- SP Levell (0401)
- SLP CS 25 (0273)
- SL Fill Q2 (2996)
- SL Fill Q3 (2997)
- SLP CS Wig (0276)
- SLP CS Laibungsplatte (0277)

Werkvoorbereiding

Eisen aan de ondergrond
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

Voorbereiding
De ondergrond mat vochtig voornatten.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F (art.nr. 2842).
Zeer oneffen ondergronden egaliseren en vlak maken - voegafdichting en egalisering van het oppervlak met SP Levell.

Voorbereiding



Vermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

Verwerkingstijd (+20°C)
Ca. 60 minuten

Eventuele oneffenheden < 8 mm in de ondergrond egaliseren met het materiaal.
Het verdient de aanbeveling een schraaplaag als voorbereidende bewerking aan te brengen.
Het materiaal met een plakspaan (getand, 4560) verticaal op de ondergrond aanbrengen.
Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.
Volledig dekkend verlijmen.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Wachttijd tussen het verlijmen en spachtelen van de platen min. 24 uur.

Opmerking

Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

Gereedschap / reiniging

Menggereedschap, vlakspaan, getande spaan, troffel

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid	Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.