



SLP Fix

- Ansetzmörtel SLP -

Klej do mocowania płyt do renowacji antypleśniowej

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	36
	Jedn. opak.	25 kg
	Rodzaj opakowania	worek papierowy
	Kod opakowania	25
	Nr art.:	
stara biel (kolor własny)	0513	■

Zużycie

Około 1,2 kg/m²/mm grubości warstwy

Około 6 - 7 kg/m², wliczając szpachlowanie wyrównawcze



Obszary stosowania

- Zaprawa klejowa i zbrojąca, przeznaczona szczególnie do stosowania w systemie Remmers SLP
- Mineralne materiały ścienne i inne podłoża podatne do tynkowania



Właściwości

- Odpowiednio ogranicza kapilarność
- Nie zawiera włókien mineralnych
- Długi czas otwarty klejenia
- Nie powoduje osuwania się płyt i ma dobrą przyczepność
- Wodoodporny

Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa	około 1,5 kg/dm ³
w80	0,0789 m ³ /m ³
wsat	0,257 m ³ /m ³
Przewodność cieplna λ	0,93 W/m·K
Zapotrzebowanie wody	około 7,5 l/25 kg
Współczynnik AW	0,0085 kg/m ² s ^{0,5} / 0,51 kg/m ² ·h ^{0,5}
Dyfuzja pary wodnej	μ 35
Największe ziarno	0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.




Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- SP Levell (0401)
- SLP CS 25 (0273)
- SL Fill Q2 (2996)
- SL Fill Q3 (2997)
- SLP CS Keil (0276)
- SLP CS L (0277)

Przygotowanie pracy


- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- **Przygotowania**
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)
Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni przeprowadzić za pomocą SP Levell.

Przygotowanie materiału



- **Mieszanie**
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.
Za pomocą mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.
- **Czas zdadności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)**
Okolo 60 minut

Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.
Nałożenie szpachlówki drapanej zaleca się jako etap przygotowawczy.
Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy zębatej (art. 4560).
Płyty dociskać, poczynając od dołu.
Należy uzyskać sklejenie całości powierzchniowe.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.
Czas oczekiwania między klejeniem a szpachlowaniem płyt powinien wynosić co najmniej 24 godziny.

Wskazówki

Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

**Narzędzia / czyszczenie**


Mieszarka, paca ząbkowana, kielnia



Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Przechowywanie / trwałość

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

**Bezpieczeństwo / przepisy**

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność