



SLP Fix

Lepiaca malta pre protiplesňové izolačné dosky

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 36
	Balenie 25 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
starobiela (prirodzená farva) altweiß (Eigenfarbe)	0513 ■

Spotreba

Cca 1,2 kg/m²/mm hrúbky vrstvy, cca 6-7 kg/m² vrátane vyrovnávacej stierky



Oblasti použitia

- Lepiaca a armovacia malta najmä v systéme Remmers SLP
- Minerálne stavebné materiály na zhotovenie stien a podkladov, vhodné pre nanosenie omietky



Vlastnosti výrobku

- Kapilárne aktívna látka
- Neobsahuje minerálne vlákna
- Dlhá otvorená doba
- Vysoká protišmykovosť a prídržnosť lepeného materiálu
- Vodotesná

Informácie o výrobku

Zámesová voda	Cca 7,5 l/25 kg
Hrúbka vrstvy	5 mm
Sypná hmotnosť	Cca 1,5 kg/dm ³
W ₈₀	79,0 kg/m ³
W _{sat}	257,0 kg/m ³
Tepelná vodivosť λ dry	0,93 W/(m*K)
Merná tepelná kapacita	0,862 kJ/(kg*K)
Hodnota Aw / koeficient absorpcie vody	0,51 kg/(m ² *h ^{0,5})
Difúzia vodnej pary	35
Veľkosť zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- > [SP LevelI \(0401\)](#)
- > [SL Fill Q3 \(2997\)](#)
- > [SL Fill Q4 \(0210\)](#)


Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**
Podklad predvlhčiť do matnej vlhka.
Silne nasiakavé podklady ošetríte penetráciou Primer Hydro F.



Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.


Príprava zmesi



■ Miešanie

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.

■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 60 minút

V prípade potreby vyrovnať materiálom nerovnosti podkladu <8 mm.
Pred aplikáciou vytvoriť z materiálu škrabanú (tmeliarsku) stierku.
Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zúbkovaného hladidla.
Zatlačte na dosku / panel odspodu.
Je nutné dosiahnuť celoplošné prílepenie.

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.
Čakacia doba medzi lepením a špachtľovaním dosiek minimálne 24 hodín.

Upozornenie


Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!
Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

Pracovné náradie / čistenie



Miešadlo, hladidlo, stierka, zubová stierka
Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.