



VM Fill rapid

- Verbundmörtel S -

Gyorsan kötő, filcezhető ragasztó- és javítóhabarcs



Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	42
	Kiszerezés	25 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	25
	Terméksz.	
törtfehér	0519	■

Anyagszükséglet

kb. 1,3 kg/m²/1 mm rétegvastagság

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek



- Gyors ragasztó és spatulázó habarcs
- Repedezett vakolat- és homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer javítására
- Lábazati vakolat
- Stukkó

Tulajdonságok

- Gyorsan kötő
- Víztaszító
- Páraáteresztő
- Jó tapadóképeség
- Filcezhető
- Víz-, időjárás- és fagyálló

Termékkarakterizációk

Rétegvastagság	egy rétegben 2–4 mm két rétegben max. 6 mm
Rázósúly	kb. 1,4 kg/dm ³
Vízigény	kb. 5,7–5,9 l/25 kg
Kapilláris vízfelvétel	w = < 0,2 kg/(m ² h ^{0,5})
Páraáteresztő	s _D = 0,5 m (2 mm rétegvastagság)
Nyomószilárdság	kb. 10 N/mm ²
Legnagyobb szemcseméret	≤ 0,5 mm

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- > **VM Fill (0517)**
- > **Color LA (6400)**
- > **Color SH (0630)**
- > **Color PA (6500)**
- > **Color Flex (2976)**
- > **Tex 4/100 (3880)**

Előkészítés


- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, tiszta és pormentes.



■ Előkészítés

Az alapfelületet mattnedvesre kell előnedvesíteni.


Előkészítés



■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C. A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 45 perc

Kontaktréteg

A terméket megfelelő szerszámmal kontaktréteggé felhordani.

Erősítő réteg

A vakolatot egy fogazott glettvassal 3 mm rétegben fel kell húzni. Az erősítőszövetet a vakolat felső rétegébe kell beágyazni, a szövetet min. 10 cm-es átlapolással kell fektetni.

Felület kialakítása

A második réteget friss a frissben kell felhordani. Megfelelő szerszámmal simára húzni. A felületet kikeményedés után át kell dolgozni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni. A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől. A finom hajszál-/zsgorodási repedések nem okoznak problémát és nem kifogásolhatók, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait. Épületnyílások sarkainál pótlólagos átlós erősítést kell beépíteni. Egy összefüggő felület bevonásánál a munkát nem szabad megszakítani. A több állványos nagyobb felületnél az állványcsatlakozási felhordások elkerülése érdekében a teljes beállványozott felületet egyszerre kell bevonni. Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

Tudnivalók

Hátoldalról nedvesedő alapfelületre nem használható. A száradás és megkötés után kialakuló szín függ a környezeti feltételektől és a feldolgozási technikától. A frissen simított felület ebből következően világosabbnak tűnhet, mint a később simított vagy felérdesített felület. A különböző szemcsefinomságú, de azonos terméknél szintén adódhat enyhe színeltérés. Hátoldalról nedvesedett alapfelületek is színeltérést okozhatnak. Az összefüggő felületeknél csak azonos sarzsorszámú anyagot szabad felhordani. Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni. Nyomokban pirítet (vasszulfidot) tartalmazhat. Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható! Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni. Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv) Próbafelület készítése kötelező! Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

Munkaeszközök és tisztításuk



Keverőszerszám, kőműveskanál, fogas simító, simító vakolókanál, szivacsos simító, filc simító

Keverőszerszám, fogazott simító, kőműveskanál, simító, fugasimító, szivacsos simító
A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Remmers szerszámok


- Mischgefäß (4030)
- Collomix® Rührer KR (4292)
- HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)
- Remmers Quirlex (4282)
- Abdeckpapier (5019)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle (4117)



- › Glättkelle duo (4118)
- › Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)
- › Schwambrett gelb (4936)
- › Reibebrett Latex (4548)

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.