



Stucco GF

- Stuckmörtel GF -

Tekutá malta k vytváření štukových prvků

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 30
	Balení 25 kg
	Typ balení polyetylenový pytel
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
světle šedá	0521 ■

Spotřeba

Cca 1,1 kg/l dutiny
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Průmyslové odlévání štukových prvků



Vlastnosti výrobku

- Rychle tuhnoucí
- Zrnitost: < 1,5 mm
- Hodnota μ : < 18
- Pevnost v tlaku: ~ 5,0 N/mm²

Údaje o výrobku

Záměsová voda	Cca 7,5 l / 25 kg
Sypná hmotnost	Cca 1,25 kg/dm ³
Kapilární nasákavost w24	> 1,0 kg/m ²
Dífuze vodní páry	μ < 18
Pevnost v tlaku (28 d)	Cca 5,0 N/mm ² (M5)
Zrnitost	< 1,5 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty


- [Stucco FZ \(0512\)](#)
- [Stucco GZ \(0511\)](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Forma musí být čistá a bez částecek prachu.

Příprava směsi


- **Míchání**
Nalijte vodu do čisté nádoby a přidejte suchou maltu.
Pomocí míchacího zařízení intenzivně míchat 2 min. do homogenní a zpracovatelné konzistence.



Zpracování

- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.

- **Doba zpracování (+20 °C)**





Cca 15 minut

■ **Nanášení další vrstvy (+20 °C)**

Za normálních podmínek za tři hodiny

Malta by měla vtékat do formy pomalu.

Podle velikosti a tvaru štukového prvku je možné výrobek po 3 hodinách odbednit a případně doupravit.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

Čerstvé prvky je nutné chránit min. 4 dny před příliš rychlým vyschnutím, mrazem a deštěm.

Vlasové trhliny a smršňovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

Větší délky prvků se musí armovat, aby se zabránilo prasklinám.

Upozornění

Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

Vždy vytvořte testovací plochy!

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

Nářadí / čištění

Míchací zařízení, hladítko, lžice




Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

Remmers nářadí

➤ **Mischgefäß (4030)**

Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.