



Stucco GF

- Stuckmörtel GF -

Gyorsan keményedő kiöntőhabarcs stukkóelemek előállítására

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	30
	Kiszerelés	25 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	25
	Terméksz.	
világosszürke	0521	■

Anyagszükséglet

kb. 1,1 kg/l üregtérfogat

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Stukkóelemek üzemi gyártása öntési eljárással



Tulajdonságok

- Gyorsan keményedik
- Szemcseméret: < 1,5 mm
- μ -érték: < 18
- Nyomószilárdság: ~ 5,0 N/mm²

Termékjellemzők

Rázósúly	kb. 1,25 kg/dm ³
Vízigény	kb. 7,5 l/ 25 kg
Kapilláris vízfelvétel w24	> 1,0 kg/m ²
Páraáteresztőképességi ellenállás	μ < 18
Nyomószilárdság (28 nap)	kb. 5,0 N/mm ² (M5)
Szemcsefinomság	< 1,5 mm

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.




Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Feinzugmörtel (0512)
- Stucco GZ (0511)
- Silicon AFM / Härter AFM (0736)

Előkészítés


- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
A formának tisztának és pormentesnek kell lenni.

Előkészítés



- **Bekeverés**
A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Egy keverőszerszámmal kb. 2 percig intenzíven és homogénné kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozási konzisztenciát.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.
A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.
- **Feldolgozhatósági idő (+20 °C)**
kb. 15 perc
- **Átvonható (+20 °C)**
A formából való kivétel normál környezeti körülmények között 3 óra múlva történhet.

A habarcsot lassan és egyenletesen kell a formába folytatni.
A stukkóelem nagyságától és formájától függően k. 3 óra után lehet a formából kivenni és adott esetben megmunkálni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.
A friss elemeket legalább 4 napig védeni kell a kiszáradástól, fagytól és esőtől.
A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.
Hosszabb elemeket meg kell erősíteni, hogy ne törjenek.

Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)
Próbafelület készítése kötelező!
A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

Munkaeszközök és tisztításuk




Keverőszerszám, símító, vakolókanál

A habarcs megkötése előtt a munkaeszközöket vízzel kell tisztítani.

**Tárolás/eltarthatóság**

Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.