



Stucco GF

- Stuckmörtel GF -

Tekutá malta k tvorbe štukových prvkov

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 30
	Balenie 25 kg
	Druh balenia PE-vreće
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
	0521 ■

Spotreba

Cca 1,1 kg/l dutiny

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia

- Priemyselné odlievanie štukových prvkov



Vlastnosti výrobku

- Rýchlotuhnúce
- Zrinitosť <1,5 mm
- Hodnota μ : < 18
- Pevnosť v tlaku: ~ 5,0 N/mm²

Informácie o výrobku

Zámesová voda	Ca 7,5 l / 25 kg
Sypná hmotnosť	Ca 1,25 kg/dm ³
Kapilárna nasiakavosť w24	> 1,0 kg/m ²
Difúzia vodnej pary	μ < 18
Pevnosť v tlaku (28 d)	Ca 5,0 N/mm ² (M5)
Zrinitosť	< 1,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty


- **Stucco FZ (0512)**
- **Stucco GZ (0511)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Forma musí byť čistá a bez častíc prachu.


Príprava zmesi

- **Miešanie**
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Pomocou miešacieho zariadenia intenzívne miešajte 2 min. do homogénnej a spracovateľnej konzistencie.



Spracovanie

- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.



- **Čas spracovania (+20 °C)**



Cca 15 minút

■ **Nanášanie ďalšej vrstvy (+20 °C)**

Za bežných podmienok za tri hodiny

Malta by mala vtekať do formy pomaly.

Podľa veľkosti a tvaru štukového prvku je možné výrobok po 3 hodinách odšalovať a prípadne dopraviť.

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.

Čerstvé prvky je nutné chrániť min. 4 dni pred príliš rýchlym vyschnutím, mrazom a dažďom.

Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

Väčšie dĺžky prvkov sa musia armovať, aby sa zabránilo prasklinám.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

Vždy vytvorte testovacie plochy!

Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

Pracovné náradie / čistenie

Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.



Skladovanie

Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.