



## Betofix HQ2

Подбивочный раствор, безусадочный

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	42
	<b>Единица упаковки</b>	<b>25 кг</b>
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	25
	<b>Арт. №</b>	
grau / серый	0554	■

Расход ~ 2,0 кг/м<sup>2</sup> на мм толщины слоя либо ~ 2,0 кг/дм<sup>3</sup>



### Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Минеральные основания в сухих, влажных и сырых зонах
- Подбивка и соединение установок, стальных и бетонных конструкций, а также деревянных элементов
- Заполнение швов между сборными строительными конструкциями
- Заполнение пустот
- Монтаж индивидуальных конструкций
- Устройство гидроизоляционных галтелей

### Свойства

- Ранний набор прочности
- Способность к набуханию
- Водонепроницаемость
- Морозостойкий продукт

### Технические параметры продукта

Набухание (24 ч)	~ 1,0 % от объема
Количество воды затворения	~ 12 % (соотв. 3,0 л/25 кг)
Капиллярное водопоглощение	≤ 0,5 кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> )
Прочность на сжатие	1 день: ≥ 10 Н/мм <sup>2</sup> 7 дней: ≥ 35 Н/мм <sup>2</sup> 28 дней: ≥ 40 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб (через 28 дней)	≥ 7,0 Н/мм <sup>2</sup>
Динамический модуль упругости	≥ 25000 Н/мм <sup>2</sup>
Макс. размер зерна	2 мм
Плотность свежей смеси	~ 2,2 кг/дм <sup>3</sup>


Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

### Подготовка к выполнению работ

- Подготовка поверхности  
**Бетонное основание:**  
основание должно обладать несущей способностью, быть чистым и свободным от пыли  
Соблюдать требования актуальных технических сводов правил для следующих параметров:  
- прочность основания на отрыв  
- минимально требуемая степень шероховатости  
Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния.



#### Подготовка материала



#### ■ Замешивание


Налить воду, добавить сухую смесь и перемешать до однородного состояния.

**Время смешивания:** ~ 3 минуты

**Время дозревания:** ~ 1 минута

**Время домешивания:** ~ 1 минута

#### Порядок применения



#### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С.

Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

Схватившийся материал нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.

#### ■ Время пригодности к применению (+20 °С)

~ 60 минут

Заполнить швы, не допуская образования пустот и углублений, и утрамбовать (подбить).

Выступающий или разбухший раствор снять до его отверждения и загладить швы.

#### Общие указания

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Щелочные вяжущие вещества могут оказывать разъедающее действие на цветные металлы.


#### Рабочий инструмент / очистка



Строительный миксер, мастерок, гладкая кельма, расшивка

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.