



Color LA Fill

- Siliconharz Füllfarbe LA -

Plnicí "pravá" silikonová barva

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 32
	Balení 10 kg
	Typ balení Plastový kbelík
	Kód obalu 10
	Číslo výrobku
bílý	0560 ■
speciální odstíny	0561 ■
Výroba na vyžádání - žádné intenzivní barevné odstíny	

Spotřeba

Cca 0,3 - 0,5 kg/m²

Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití



- Porézní, minerální podklady
- Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry
- Akrylátové omítky
- Povrchy s různými nerovnostmi a vlasovými trhlinami
- Mezi vrstva pod silikonovou barvou Siliconharzfarbe LA

Vlastnosti výrobku



- Armovaný vlákny
- Vodoodpudivý $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5)$
- Vysoce prodyšný $s_d \leq 0,05 \text{ m}$
- Nezpomaluje karbonataci
- Minimální pnutí
- Matný, podobný minerálním látkám
- Drsná struktura s jemným pískem

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Pojivo	Silikonová emulze
Hustota (20 °C)	1,50 g/cm ³
Viskozita	Cca 4000 mPa·s
Pigment	Světlostálé, alkáliím odolné oxidové pigmenty
Hodnota pH	Cca 8,5

■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost vodní páry (DIN 52615)	$s_d \leq 0,05 \text{ m}$
Koeficient nasákavosti podle (DIN 52617)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Stupeň lesku	Matný, minerální charakter

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Color LA \(6400\)](#)
- [Remmers Reinigungsprodukte](#)

Přípravné práce


- Požadavky na podklad



Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.

- Příprava podkladu
Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Primer H (č. 0642).
Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.
Nanášet na plochu vhodným nářadím.
Materiál pro sjednocení podkladu aplikujte v jedné operaci.
Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.
Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.
Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění




Štětce, štětka, plyšový váleček, špachtle, nerezové hladítko, airless stříkací zařízení

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.
Stříkance ihned vyčistit vodou.

Remmers nářadí

- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Teleskopstiel (4391)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)
- Patentdispenser (4747)

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněně před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním používejte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.