



Silikoonvaiguvärv LA

- Color LA Fill -

Täitev "ehtne" silikoonvaiguvärv

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitatavad pakendid	32
	Pakendi kaal	10 kg
	Pakendi tüüp	Ämber K
	Pakendi kood	10
	Artikli number	
valge	0560	■
Erivärvitoonid	0561	■

Kulu



u 0,3–0,5 kg/m²

Kulu võib varieeruda sõltuvalt pealispinna omadustest.

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

Kasutusala



- Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid
- Kandvad silikaat-, silikoon- ja dispersioonpinnakatted
- Kunstvaikkrohvid
- Erineva kareduse ja juuspeenete pragudega pinnad
- Vahekiht silikoonvärvi LA all

Omadused



- tugevdava kiulisandiga
- vett tõrjuv $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$
- äärmiselt veeauru hajutav $s_d \leq 0,05 \text{ m}$
- ei takista karboniseerimisreaktsiooni
- pingevaene
- matt, mineraalse iseloomuga
- peen liivjas, kare struktuur

Toote andmed

■ Tarnetingimused

Sideaine	Silikoonvaigu emulsioon
Tihedus (20 °C)	1,50 g/cm ³
Viskoossus	u 4000 mPa·s
Pigment	valguskindlad, leelisekindlad oksiidpigmentid
pH-väärtus	u 8,5



■ Reageerinud olekus.

Veeauru läbilaskvus (DIN 52615)	$s_d \leq 0,05 \text{ m}$
Veeneeldumistegur (DIN 52617)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Läikeaste	matt, mineraalne olemus

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud
süsteemitooted

- Primer HF (6438)
- Primer H (0642)
- Primer Hydro HF (0725)
- Color LA (6400)
- [reinigungsprodukte_0560]

Töö ettevalmistamine


■ Nõuded aluspinnale

Kandev, kuiv, puhas, tolmuva ja ilma pragudeta (välja arvatud peened juuspraod)
Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

■ Ettevalmistamine

Kandvad mineraalsed aluspinnad kruntida Primer H-ga.
Liivased, tugevalt nakkuvad aluspinnad kruntida Primer HF või Primer Hydro HF-ga.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

Materjal korralikult läbi segada.

Katta pind sobivaid töövahendeid kasutades.

Struktuuri ühtlustamiseks kanda materjal peale ühe töösammuna.

Ooteaeg järgmiste kihtide pealekandmiseni vähemalt 24 tundi.

Töötlemisjuhised

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.
Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiinumbriga toodet.
Intensiivsete värvitoonide nagu kollane, punane jne. katvus võib pigmentide tõttu halveneda. Vajadusel kanda peale veel üks kiht.
Kaitske värskest töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.
Looge alati proovipind!

Töövahendid/puhastamine




Pintsel, suur epinna pinnatöötlusvahend, lambanahast rull, spaatel, roostevabast terasest kellu ja õhuvaba pihustuspüstol

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.
Eemaldada värvipritsmed värskes olekus veega.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.





Ohutus/Regulatsioonid	Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.
Isikukaitsevahendid	Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.
Jäätmekäitlusjuhised	Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.
VOC-sisaldus (2004/42(EG))	EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010). See toode sisaldab: < 40 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.