



Color LA Fill

- Siliconharz Füllfarbe LA -

Töltő "valós" szilikongyanta festék

Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 32
	Kiszérelés 10 kg
	Göngyöleg típusa Vödör K
	Göngyölegkód 10
	Terméksz.
fehér	0560 ■
különleges színek	0561 ■

Csak konzultációt követően állítható be. Intenzív színárnyalatok nem lehetségesek.

Anyagsükséglet

Kb. 0,3–0,5 kg/m²

A felület minőségétől függően változhat az anyagfelhasználás.

A pontos anyagsükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek



- Porózus, ásványi építőanyagok
- Hordképes szilikát-, szilikon és matt diszperziósfestékek
- Műgyanta vakolatok
- Különböző érdességű és hajszálrepedéseket tartalmazó felületek
- Köztes bevonat a Siliconharzfarbe LA nevű szilikongyanta festék alá

Tulajdonságok



- Szálerősített
- Víztesztőképesség $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
- Nagy páraáteresztőképesség $s_d \leq 0,05 \text{ m}$
- A karbonizálási reakciót nem akadályozza
- Alacsony belső feszültség
- Matt, ásvány karakterű
- Finom szemcsés, nyers szerkezet

Terméjkellemzők

■ Kiszállításkor

Kötőanyag	szilikongyanta emulzió
Sűrűség (20 °C)	1,50 g/cm ³
Viszkozitás	kb. 4000 mPa·s
Pigmentek	színálló, alkáliálló oxidpigmentek
pH-érték	kb. 8,5

■ Felhasználás után

Páraáteresztő képesség (DIN 52615)	$s_d \leq 0,05 \text{ m}$
Vízfelvételi együttható (DIN 52617)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Fényesség mértéke	matt, ásványi karakterű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- Primer Hydro HF (0725)
- Color LA (6400)
- Remmers Reinigungsprodukte



Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, száraz, tiszta, por- és repedésmentes (kivéve: hajszálrepedések).
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.
- Előkészítés
Hordképes ásványi alapfelületet Primer H alapozóval kell alapozni.
Porló, szilárdan tapadó alapfelületet Primer HF vagy Primer Hydro HF alapozóval kell alapozni.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
A felületet megfelelő szerszámmal be kell vonni.
Az anyagot egy műveletben hordja fel a szerkezet egyenletességének érdekében.
A következő réteg felhordásáig a várakozási idő min. 24 óra.

Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.
Az összefüggő felületeket csak azonos sarzsi-számú anyagból kell feldolgozni.
Intenzív színek pl. sárga, piros stb. a pigmentek miatt kisebb fedőképességet mutathatnak. Szükség esetén további réteget kell felhordani.
A frissen kezelt felületet védeni kell az esőtől, a szélétől, a napsugárzástól és a harmatképződéstől.

Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.
Próbafelület készítése kötelező!

Munkaeszközök és tisztításuk




Ecset, széles ecset, bárányszőrhenger, simító, nemesfém lapos simító és airless szórókészülék

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.
A festék fröcskölődést friss állapotban vízzel kell eltávolítani.

Remmers szerszámok

- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Teleskopstiel (4391)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)
- Patentdispenser (4747)

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.