



Color LA Fill

- Siliconharz Füllfarbe LA -

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaits paletē 32
	VPE 10 kg
	Iepakojuma veids Spainis K *
	Iepakojuma kods 10
	Preces Nr.
	0560 ■
	0561 ■

Patēriņš

Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas struktūras.
Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas



- Poraini, minerāli būvmateriāli
- Nesošie silikāta, silikona un matēti dispersijas pārklājumi
- Sintētisko sveķu apmetumi
- [AW_FS_10]
- [AW_FS_11]

Īpašības



- Šķiedru armēts
- [EG_FS_30]
- [EG_FS_15]
- [EG_FS_16]
- Zema spriedze
- Matēts, minerāls raksturs
- Smalku smilšu, raupja struktūra

Iespējamie sistēmas produkti

- Primer HF (6438)
- Primer H (0642)
- Primer Hydro HF (0725)
- Color LA (6400)
- [reinigumsprodukte_0560]

Sagatavošanās darbam

- Prasības attiecībā uz pamatni
Nesošs, sauss, tīrs, bez putekļiem un plaisām (izņemot "matu" plaisas).
Nesatur kaitīgus sāļus.




■ Sagatavošana

Gruntējiet stabilās, minerālās pamatnēs ar Primer H.

Gruntējiet smilšu, stingri pielipušas pamatnes ar Primer HF vai Primer H2dro HF.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Pārklājiet virsmu ar piemērotu rīku.

[VA1_FS_8]

Gaidīšanas laiks līdz nākamo slāņu uzklāšanai vismaz 24 stundas.

Norādījumi par apstrādi

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

Uz savienotām virsmām apstrādājiet tikai materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru.

Intensīvas krāsas, piem., dzeltenai, sarkanai utt. pigmentu dēļ segspēja var būt mazāka. Ja nepieciešams, pārklājiet ar vēl vienu slāni.

Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Darba instrumenti/tīrīšana


Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Noņemiet krāsas šļakatas, kamēr svaigas, ar ūdeni.



Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/c): maks. 40 g/l (2010).

Šis produkts satur <40 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.