



Fill RZ Historic

- Feinspachtel RZ -

Románcement alapú símitó és finom vakolat

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	130
	Kiszerelés	5 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	05
	Terméksz.	
szürke-bézs (saját szín)	0564	■

Anyagszükséglet

Kb. 1,5 kg/m²/mm rétegvastagság

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Történelmi homlokzatok átdolgozása.
- Ásványi felületsímitó bel- és kültérben.



Tulajdonságok

- Lassú a szilárdság kialakulása
- Filcezhető
- Rétegvastagság egy rétegben 1–5 mm
- Természetes cement, 150 év óta változatlanul gyártva románcement ill romámész megnevezéssel.

Termékjellemzők

Rétegvastagság	Egy rétegben 1–5 mm
Rázósúly	kb. 1,1 kg/dm ³
Nyomószilárdság osztály	CS IV
Vízigény	1,25 l/5 kg
Nyomószilárdság (28 nap)	≥ 60 N/mm ²
Frisshabarcs nyers sűrűsége	kb. 1,9 kg/dm ³
Szemcsefinomság	≤ 0,3 mm
Légpórustartalom	≤ 10 térf. %



A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **VSM RZ Historic (0567)**
- **BSP RZ Historic (0568)**
- **Stuckmörtel GF RZ (0569)**

Előkészítés


- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, tiszta és pormentes.
- **Előkészítés**
Alapfelületet előnedvesíteni.
Az erősen nedvszívó felületet Primer Hydro F szilárdító hatású vizes alapozóval kell előkezelni.

Előkészítés



- **Bekeverés**
A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Egy keverőszerszámmal kb. 2 percig intenzíven és homogénné kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozási konzisztenciát.
Érlelési idő: kb. 1 perc
A terméket még egyszer át kell keverni.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.
A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.
- **Feldolgozhatósági idő (+20 °C)**
kb. 20 perc

Kontaktréteg

A terméket megfelelő szerszámmal kontaktréteggként felhordani.

A terméket a kívánt rétegvastagságban kell felhordani.

Megfelelő szerszámmal simára húzni.

A felület átdolgozása csak megszilárdulása után.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.
A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.
A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.
Összefüggő felületeknél azonos sarzsizámú terméket kell felhasználni.
A különböző sarzsi számú terméknél kis mértékű színeltérés fordulhat elő!

Tudnivalók

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.
Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)
A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.
Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
Próba felület készítése kötelező!
Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!



A száradás és megkötés után a beállítandó szín függ a környezeti feltételektől és a kivitelezés módjától. Így egy frissen simított felület világosabbnak tűnhet egy később simított vagy felérdesített felülettel összehasonlítva. A különböző szemcsefinomságú, de azonos terméknel szintén adódhat enyhe színeltérés. Hátoldalról nedvesedett alapfelületek is színeltérést okozhatnak.

Az alkalikus kötőanyagok a nemvasfémek felületén oldó hatást fejthetnek ki.

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk

Keverőszerszám, simító, kőműveskanál, szivacstábla, filctábla



A habarcs megkötése előtt a munkaeszközöket vízzel kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.