



Fill RZ Historic

- Feinspachtel RZ -

Mineralinis paviršiaus išlyginamasis glaistas ir smulkusis tinkas romancemento pagrindu

Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės 130
	Pakuotė 5 kg
	Pakuotės rūšis PE-maišas
	Pakuotės kodas 05
	Artikulo Nr.
Pilkas-smėlio (savitas atspalvis)/Grau-beige	0564 ■

Išėiga

Apie 1,5 kg/m² sluoksnio storio milimetrui

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.



Panaudojimo sritys

- Istorinių fasadų atnaujinimui
- Mineralinis lauko ir vidaus paviršių išlyginamasis glaistas



Savybės

- Po truputį didėjantis tvirtumas
- Gali būti dengiamas veltiniu
- Vieno sluoksnio storis 1–5 mm
- Gamtinis cementas, daugiau nei 150 metų žinomas kaip romėniškasis cementas arba romancementas. Kreidos periodo kalkių mergelis, tradiciškai degamas veikiant žemai temperatūrai šachtinėje krosnyje.

Produkto duomenys

Vandens sąnaudos	1,25 l / 5 kg
Sluoksnio storis	Vieno sluoksnio 1–5 mm
Tūrinis tankis	Apie 1,1 kg/dm ³
Atsparumo gniuždymui klasė	CS IV
Atsparumas spaudimui (28 d.)	≥ 6,0 N/mm ²
Šviežio skiedinio tankis	Apie 1,9 kg/dm ³
Grūdėtumas	≤ 0,3 mm
Oro porų tūris	≤ 10 tūrio proc.


Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Atsparus apkrovai, švarus ir be dulkių.
- **Paruošimas**
Pagrindą sudrėkinti.
Stipriai sugeriančius pagrindus pirmiausia apdoroti produktu „Primer Hydro F“.


Paruošimas

- **Maišymas**
Į švarią talpą įpilti vandens ir suberti sausą skiedinį.
Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 2 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.
Brandinimo trukmė: apie 1 min.
Produktą dar kartą permaišyti.





Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Esant aukštesnei temperatūrai, apdorojimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

■ Apdorojimo laikas (+20 °C)

Apie 20 min.

Kontaktinis sluoksnis

Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnį.

Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

Paviršių toliau apdoroti po sukietėjimo.

Apdorojimo nurodymai

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo greito džiovimo, šalčio ir lietaus.

Mikroįtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

Gretimai esančius plotus apdoroti tik tos pačios partijos produktu.

Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

Nurodymai

Sudėtyje gali būti piroto (geležies sulfito) pėdsakų.

Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo.

Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius.

Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Darbo įrankiai / valymas




Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

Remmers įrankiai

- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix® Rührer KR (4292)**
- **HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)**
- **Remmers Quirlex (4282)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**
- **Reibebrett Latex (4548)**

Sandėliavimas / galiojimas



Sausai, nepradarytoje pakuotėje galima laikyti apie 6 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lapė.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.