



## BSP RZ Historic

- Vergussmörtel RZ -  
Románcement habarcs

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	42
	Kiszerelés	25 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	25
	Terméksz.	
szürke-bézs (saját szín)	0568	■

### Anyagszükséglet

kb. 1,9 kg/l üregtérfogat



### Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri betonfelületre
- Ásványi alapfelület száraz, nedves, vizes és víz alatti területen
- Fugák és üregek feltöltése történelmi építményekben

### Tulajdonságok

- 19. századi történelmi kötőanyag
- Jól folyó tulajdonságú
- Gyorsan kötő
- Lassú a szilárdság kialakulása
- Nagyon jó tapadás az alapfelülethez
- Természetes cement, 150 év óta változatlanul gyártva románcement ill romámész megnevezéssel.

### Termékjellemzők



Nyomószilárdság osztály	CS III
Vízigény	kb. 15% megfelel 3,75 l/25 kg-nak
Nyomószilárdság	7 nap után: > 1 N/mm <sup>2</sup> 28 nap után: > 4 N/mm <sup>2</sup> (M 2,5)
Rugalmassági modulus	kb. 9.000 N/mm <sup>2</sup>
Terület	kb. 26 cm
Frisshabarcs nyers sűrűsége	kb. 2,2 kg/dm <sup>3</sup>
Legnagyobb szemcseméret	2 mm
Légpórustartalom	≤ 5%

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

#### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- [VSM RZ Historic \(0567\)](#)
- [Fill RZ Historic \(0564\)](#)
- [Stuckmörtel GF RZ \(0569\)](#)
- [RM RZ Historic \(0566\)](#)

#### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Hordképes, tiszta és pormentes.


- **Előkészítés**  
Az alapfelületet mattnedvesre kell előnedvesíteni.  
A felület közelében lévő szemcséket szabaddá kell tenni.

#### Előkészítés



- **Bekeverés**  
A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.  
Egy keverőszerszámmal kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni.

#### Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**  
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.  
A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

- **Feldolgozhatósági idő (+20 °C)**  
kb. 45 perc

Adott esetben be kell zsálni.  
A kiöntést megszakítás nélkül egyik oldaltól vagy saroktól kell kezdeni.  
Adott esetben utóvibráltatni kell.

#### Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.  
A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

#### Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.  
Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.  
Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)



A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.  
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.  
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

#### Munkaeszközök és tisztításuk


Keverőszerszám, univerzális tölcser, rugós gyorszár



A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

#### Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.



#### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.  
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.