Vergussmörtel RZ

- BSP RZ Historic -

Atspalvis	Likutis	
	Kiekis ant paletės	32
	Pakuotė	**10 kg**
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	10
	Artikelio Nr.	
	0568	■

Panaudojimo sritys

- Viduje ir išorėje
- Mineraliniai pagrindai sausose, drėgnose, šlapiose patalpose ir povandeniniuose plotuose
- [AW_M_90]

Savybės

- [EG_M_64]
- Gerai išsilieja
- Greitai "surišantis"
- Po truputį didėjantis tvirtumas
- Labai geras sukibimas su pagrindu
- Gamtinis cementas, daugiau nei 150 metų žinomas tuo pačiu pavadinimu Romos cementas arba Romos klintys. Tradiciškai šachtinėje krosnyje prie žemos temperatūros kaitinamos klintys dar iš kreidos periodo.

Galimi sistemos produktai

- VSM RZ Historic (0567)
- Fill RZ Historic (0564)
- Stuckmörtel GF RZ (0569)
- RM RZ Historic (0566)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
  Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

- **Paruošimas**
  Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.
  Parinkti paviršiui artimiausią grūdėtumą

Paruošimas



Maišymas
Vandenį įpilti į švarią talpą ir supilti sausą skiedinį.
Tinkamu maišytuvu intensyviai maišyti apie 3 min. iki vientisos masės

Apdirbimas



Apdirbimo sąlygos
Žemesnė temperatūra prailgina, aukštesnė - sutrumpina apdirbimo bei medžiagos kietėjimo laiką

Ja nepieciešams, izveidot veidni.
Dengiama be sustojimo iš vienos pusės arba kampo
Jei reikia, papurtyti

Apdirbimo nurodymai

Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu
Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

Nurodymai

Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę
Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų
Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB
Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Darbo įrankiai/ valymas

Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

Sandėliavimas/ galiojimas



Sausai, nepradarytoje pakuotėje galima laikyti apie 6 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija, net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.