FM Historic

- Historic Fugenmörtel -

Spárovací malta s recepturou přizpůsobenou konkrétnímu objektu

	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	**25 kg**
	Typ balení	polyetylénový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
	0573	■

Speciální konfigurace
pouze po dohodě, 6 týdnů předem, minimální objednávka cca 1 000 kg
Vzorek (3 kg) výrobku lze objednat pod číslem výrobku 9990003 s uvedením barvy resp. specifikace prostřednictvím muster@remmers.de.

Spotřeba

Specifická pro konkrétní objekt a recepturu



Oblasti použití

- Oprava spár v historickém zdivu

Vlastnosti výrobku

- Zhotoveno dle původního stavu v souladu s požadavky památkové péče
- Odpovídající pojivo
- Odpovídající křivka zrnitosti
- Hydrofobně nastavitelný

Údaje o výrobku

Pevnost v tlaku	Specifická pro konkrétní objekt
Dynamický modul pružnosti	V závislosti na pevnosti v tlaku
Hustota malty po ztuhnutí	Specifická pro konkrétní recepturu

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
  Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

- Příprava podkladu
  Podklad předvlhčit do matně vlhka.

Příprava směsi

- Míchání
  Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
  Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.
  Doba zrání (odstátí): cca 1 min.
  Produkt znovu promíchejte.

Zpracování



- Podmínky při zpracování
  Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
  Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

- Doba zpracování (+20 °C)
  Specifická pro konkrétní recepturu

	Doporučujeme při spárování pracovat pokud možno ve dvou vrstvách a spárovací maltu zatlačit tak, aby lícovala. Povrch stáhněte, ale příliš neuhlazujte. Po aplikaci zpracujte nástrojem pro profilování (např. částí hadice).
Upozornění při zpracování	Míchejte pouze takové množství malty, které lze zpracovat během cca 2 hodin. Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou. Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Upozornění	Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu. Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody. Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého). Nepoužívat na podklady s obsahem sádry! Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES. Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Nářadí / čištění 	Míchadlo, zednická lžíce, spárovačka, profilovací šablona (např. z kusu hadice) Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou. Remmers nářadí › Mischgefäß (4030)
Skladování / trvanlivost  	Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.
Bezpečnostní údaje	Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.