



FM Historic

- FM Historic -

- Historic Mortier de jointoiment -

Recette spécifique pour l'objet pour Mortier joint

Disponibilité	
Nombre/palette	25
Unités de conditionnement	30 kg
Type de conditionnement	Sac en papier
Clé de fermeture	30
Art. n°	
0573	■
Paramètres spécifiques seulement après accord, délai de livraison 6 semaines, commande minimale 1.000 kg	

Consommation

dépend de l'objet et de la recette

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'application

- Renouvellement des joints de la maçonnerie historique



Propriétés

- Conformément à l'objectif de préservation du patrimoine, reconstitution selon original
- Liant ajusté
- Fuseau granulométrique ajusté
- Peut être hydrophobe

Caractéristiques techniques

Résistance à la compression	dépend de l'objet
Dyn. E-Module	dépend de la résistance à la pression
Densité du mortier	dépend de la recette

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.


Préparation du travail

- Exigences du support

Porteur, propre et sans poussière.


- **Traitement préliminaire**
Préhumidifier le support.

Préparation



- **Mélanger**
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à l'obtention d'une masse homogène prête à utiliser.
Temps de maturation: env. 1 minute
Mélanger encore une fois le produit.

Mise en oeuvre



- **Directives**
Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

- **Température de traitement (+20 °C)**
dépend de la recette

Remplissez les joints en deux fois. Remplissez le joint pendant la première opération.
Après, lisser le support (pas presser).
Après l'application, finir avec un fer à joint.

Applications

Préparer seulement la quantité de mortier qui peut être appliqué dans 2 heures.
Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.
Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Remarques

La couleur s'adapte après le séchage et le durcissement et dépend des conditions météorologiques et de la méthode d'application. L'aspect d'un support récemment traité et lissé est donc plus clair en comparaison avec un support qui est poncé ou lissé plus tard. Granulométries différentes du même produit peuvent provoquer de petites décolorations. Supports humides peuvent également provoquer des décolorations. Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.
Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).
Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.
Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.
Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Outils / nettoyage



Matériel de mélange, truelle, fer à joints

Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

Stockage / Conservation



Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.

**Sécurité /
réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.