



FM Historic

- Historic Fugenmörtel -

Objektumspecifikus receptúrájú fugázó habarcs

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	30
Kíszerelés	25 kg
Göngyöleg típusa	PE-zsák
Göngyölegkód	25
Terméksz.	
0573	■
Külön beállítások egyeztetés alapján, 6 hét várakozási idő, min. megrendelhető mennyiség 1.000 kg Termékminta (3 kg) 9990003 cikkszám alatt, a szín, illetve a specifikációk megadása mellett a muster@remmers.de címen rendelhető.	

Anyagszükséglet

Objektum- és receptúraspecifikus



Alkalmazási területek

- Műemlék falazatok fugájának felújítására



Tulajdonságok

- A műemlékvédelmi célokra megfelelő eredeti struktúra utánállítására
- Igényekhez igazított kötőanyag
- Igényekhez igazított szemcsefinomság
- Hidrofóbbá (víztaszítóvá) beállítható

Termékjellemzők


Nyomószilárdság	objektumspecifikus
Rugalmassági modulus	függ a nyomószilárdságtól
Szilárd habarcs nyers sűrűsége	receptúrától függ

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés


- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, tiszta és pormentes.
- Előkészítés
Az alapfelületet mattnedvesre kell előnedvesíteni.

Előkészítés



- Bekeverés
A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.
Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.
Érlelési idő: kb. 1 perc
A terméket még egyszer át kell keverni.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklet min. +5 °C-tól max. +30 °C-ig.
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.
A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.



- Feldolgozhatósági idő (+20 °C)
Receptúrától függ

A fugázást két rétegben kell elvégezni, a fugahabarcot erős nyomással tömöríteni kell, majd a tömörítés után le kell húzni, de nem szabad fényesre simítani.

Profilszerszámmal (pl. tömlőelemmel) való bevétel után be kell dolgozni.

Feldolgozási tudnivalók

Csak annyi habarcst szabad összekeverni, amennyi kb. 2 órán belül felhasználásra kerül.
A megszilárdult habarcst nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.
A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

Tudnivalók

A száradás és megkötés után a beállítandó szín függ a környezeti feltételektől és a kivitelezés módjától. Így egy frissen simított felület világosabbnak tűnhet egy később simított vagy felérdesített felülettel összehasonlítva. A különböző szemcsefinomságú, de azonos terméknel szintén adódhat enyhe színeltérés. Hátoldalról nedvesedett alapfelületek is színeltérést okozhatnak.
Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.
Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!
Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)
A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

Munkaeszközök és tisztításuk


Keverőszerszám, kőműveskanál, fugavas
A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.



- Remmers szerszámok
- Mischgefäß (4030)
 - Collomix® Rührer KR (4292)

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.