



FM Historic

- Historic voegmortel -

Voor specifieke objecten samengestelde voegmortel

Leverbaar	
Aantal per pallet	30
Grootte / hoeveelheid	
verpakking	PE-zak
verpakkingscode	25
art.nr.	
0573	■
Speciale samenstelling Alleen op afspraak, 6 weken van tevoren, minimale afname ca. 1.000 kg Monsters (3 kg) van het artikel kunnen onder artikelnummer 9990003 en onder vermelding van de kleurtint en/of de specificaties via muster@remmers.de besteld worden.	

Verbruik

Afhankelijk van object en receptuur



Toepassing

- Vernieuwen van voegwerk van historisch metselwerk



Eigenschappen

- Het reproduceren van het originele materiaal conform de doelstelling van de monumentenzorg
- Aangepast bindmiddel
- Aangepaste zeeflijn
- Hydrofoob in te stellen

Technische gegevens

Druksterkte	afhankelijk van het object
Dynamische E-modulus	afhankelijk van de druksterkte
Dichtheid vaste mortel	afhankelijk van de receptuur


De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Werkvoorbereiding


- Eisen aan de ondergrond
Draagkrachtige, schone en stofvrije ondergrond.
- Voorbereiding
De ondergrond mat vochtig voornatten.

Voorbereiding



- Vermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.
Rijptijd: ca. 1 minuut
Het materiaal nogmaals mengen.

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- Verwerkingstijd (+20°C)
Afhankelijk van de receptuur

Het voegen indien mogelijk in twee lagen, de voegmortel goed aandrukken en stevig natrekken, echter niet doorstrijken.
Na het aanbrengen met profileergereedschap (bijv. stuk slang) bewerken.

Verwerkingstip

Slechts zo veel materiaal aanmengen, dat binnen ca. 2 uur verwerkt kan worden.
Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

Opmerking

De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

Gereedschap / reiniging



Menggereedschap, troffel, verbindingssijzer, profileringsgereedschap (b.v. stuk slang)


Mengapparatuur, troffel, verbindingssijzer
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- [Mengvat \(4030\)](#)
 - [Collomix® mengspiraal KR \(4292\)](#)



Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.