



FM Historic

- Historic Fugenmörtel -

Škárovacia malta s receptúrou prispôsobenou konkrétnemu objektu

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	30
Balenie	
Druh balenia	PE-vreće
Kód obalu	25
Číslo výrobku	
0573	■
Špeciálna konfigurácia len po dohode, 6 týždňov vopred, minimálna objednávka cca 1 000 kg Vzorku (3 kg) výrobku je možné objednať pod číslom výrobku 9990003 s uvedením farby resp. špecifikácie prostredníctvom muster@remmers.de.	

Spotreba

Špecifiká pre konkrétny objekt a receptúru



Oblasti použitia

- Oprava škár v historickom murive



Vlastností výrobku

- Zhotovené podľa pôvodného stavu v súlade s požiadavkami pamiatkovej starostlivosti
- Zodpovedajúce spojivo
- Zodpovedajúce krivka zrnitosti
- Hydrofóbne nastaviteľný

Informácie o výrobku


Pevnosť v tlaku	Špecifiká pre konkrétny objekt
Dynamický modul pružnosti	V závislosti od pevnosti v tlaku
Hustota malty po stuhnutí	Špecifiká pre konkrétnu receptúru

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Prípravné práce


- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu
Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

Príprava zmesi





- Miešanie
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.
Čas zretia (čas státia) cca 1 min.
Materiál znovu premiešajte.

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skraccujú dobu spracovania a tuhnutia.
- Čas spracovania (+20 °C)
Špecifický pre konkrétnu receptúru



	Doporučujeme pri škárovaní pracovať pokiaľ sa dá v dvoch vrstvách a škárovaciu maltu zatlačiť tak, aby lícovala. Povrch zotrite, ale príliš neuhladzujte Po aplikácii spracujte nástrojom pre profilovanie (napr.časti hadice)
Upozornenie pri spracovaní	Miešajte iba také množstvo malty, ktoré sa dá spracovať do 2 hodín. Nikdy neriedte tuhnutú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou. Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.
Upozornenie	Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa. Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody. Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého) Nepoužívať na podklady s obsahom sádry! Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES. Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Pracovné náradie, čistenie 	Miešadlo, murárska lyžica, profilovacia šablóna (napr. kus hadice) Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.
Skladovanie 	Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.