CL Prep Historic

- Historic Mortier hourdé précouche -

Mortier hourdé précouche avec recette spécifique

	Disponibilité	
	Nbre / palette	42
	Taille / Quantité	**20 kg**
	Conditionnement	Sac papier
	Emballage / Code	20
	Art. n°	
	0574	■

Consommation



En fonction de l'objet et de la recette
Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.

Domaines d'utilisation

- Préparation du support avant l'application des crépis Historic
- Pour égaliser la différence en pouvoir absorbant du support

Propriétés

- Conformément à l'objectif de préservation du patrimoine, reconstitution selon original
- Liant ajusté
- Fuseau granulométrique ajusté

Données techniques

Quantité d'eau	En fonction de la recette
Résistance à la compression	En fonction de l'objet

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- CL Levell Historic (0575)
- CL Top Historic (0576)

Préparation

- Exigences concernant le support
  Porteur, propre et sans poussière.

- Traitement préliminaire
  Préhumidifier le support.

Préparation

- Préparation / Mélange
  Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
  Mélanger énergiquement pendant 3 minutes environ avec l'outil adapté, jusqu'à obtenir une consistance homogène.

Mise en œuvre



- Conditions de mise en œuvre
  Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

- Durée pratique d'utilisation (20°C)
  env. 60 min.

  Appliquer le mortier mélangé de telle façon qu'il forme un support rugueux (au max. 5 mm)
  Ne pas utiliser le produit pour l'égalisation des inégalités.

Informations de mise en œuvre	Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais. Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie. Laisser durcir pendant 3 jours avant l'application de la couche de stuc suivante. Une mise en œuvre mécanique ne peut - en raison de la formulation spécifique au projet - être garantie.
Important	Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable. Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer). Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre. Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG. Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Outillage / Nettoyage des outils	Outil de mélange, appareil à projeter, truelle en aluminium, truelle de maçon berlinois, truelle de crépi bernois Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation. Outils Remmers › Récipient de mélange (4030) › Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429) › Spritzputzapparat (4439)
Stockage / Tenue en stock	Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.