



CL Prep Historic

- Historic Spritzbewurf -

Obrzutka o recepturze dopasowanej do specyfiki obiektu

Formy dostawy	
Ilość na palecie	30
Jedn. opak.	30 kg
Rodzaj opakowania	worek papierowy
Kod opakowania	30
Nr art.:	
0574	■
Wersje specjalne	
tylko po uzgodnieniu, czas oczekiwania: 6 tygodni, minimalne zamówienie: 1.000 kg	

Zużycie



Zależnie od obiektu i receptury

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Przygotowywanie podłoża przed aplikacją tynków Remmers Historic
- Wyrównywanie zróżnicowanej nasiąkliwości podłoża

Właściwości

- Materiał dopasowywany do oryginału zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
- Dopasowane spoiwo
- Dopasowana krzywa przesiewu

Dane techniczne produktu

Zapotrzebowanie wody Zależnie od receptury

Wytrzymałość na ściskanie Zależnie od obiektu

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [CL Levell Historic \(0575\)](#)
- [CL Top Historic \(0576\)](#)

Przygotowanie pracy


- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, czyste i wolne od pyłu.



■ Przygotowania

Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

Przygotowanie materiału




■ Mieszanie

Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.

Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez 3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

■ Czas zdadności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

około 60 minut

Wymieszaną zaprawę narzucać brodawkowato (maks. 5 mm).

Produktu nie należy stosować do wyrównania nierówności podłoża!

Wskazówki wykonawcze

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

Przed nakładaniem kolejnych warstw tynku pozostawić na co najmniej 3 dni do stwardnienia

Ze względu na recepturę dostosowywaną do konkretnego obiektu nie da się zapewnić powodzenia maszynowej aplikacji materiału.

Wskazówki

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

Nie stosować na podłożach zawierających gips!

Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

Narzędzia / czyszczenie



Mieszarka, kielnia

Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers


- [Messeimer \(4241\)](#)
- [Mischgefäß \(4030\)](#)
- [Collomix WK 90/500 S \(4448\)](#)
- [Putzkamm \(4130\)](#)
- [Gitterrobot \(4231\)](#)
- [Aufziehplatte \(4436\)](#)
- [Alu-Kardätsche mit Holzgriff \(4429\)](#)
- [Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife \(4437\)](#)
- [Spritzputzapparat \(4439\)](#)



- Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Przechowywanie / trwałość

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.



Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność