



CL Prep Historic

- Historic Spritzbewurf -

Ošetrenie prípravkom prispôbeným špecifickým vlastnostiam objektu

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	42
Balenie	20 kg
Druh balenia	papierové vrece
Kód obalu	20
Číslo výrobku	
0574	■

Spotreba

V závislosti od objektu a receptúry

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia

- Príprava podkladu pred aplikáciou omietky Historic
- Vyrovnávanie rôznych savých podkladov základu



Vlastnosti výrobku

- Zhotovené podľa pôvodného stavu v súlade s požiadavkami pamiatkovej starostlivosti
- Zodpovedajúce spojivo
- Zodpovedajúce krivka zrnitosti

Informácie o výrobku

Zámesová voda	V závislosti od receptúry
Pevnosť v tlaku	V závislosti od objektu


Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu
Podklad predvlhčiť do matnej vlhka.


Príprava zmesi

- Miešanie
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Pomocou miešadla miešajte intenzívne cca 3 minúty, až bude zmes homogénna



Spracovanie

- Podmienky pri spracovaní
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.
- Čas spracovania (+20 °C)
Cca 60 minút



Namiešanú maltu naneste (max. 5 mm).
Materiál nepoužívajte na vyrovnávanie nerovností!

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhnutú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.
Čerstvé povrchy chráňte pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.
Pred nanosením nasledujúcej omietky ju nechajte aspoň 3 dni vytvrdnúť.



Strojové spracovanie nie je možné vzhľadom k receptúre špecifickej pre daný objekt zaručiť.

Upozornenie


Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, striekací omytací stroj, hliníková kartuša, berlínske hladidlo, bernské omytacie hladidlo
Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.