



CL Levell Historic

- Historic Unterputz -

Primera capa de revoque específico para objetos

Disponibilidad	
Cant. por palet	30
Talla / Cantidad	25 kg
Tipo de envase	[pe_sack]
Clave de envase	25
Artículo número	
0575	■

Consumo / cantidad a aplicar

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación

- Montaje enrasado para recrear la estructura y composición de la culata original
- Nivelación y alisado de sustratos



Propiedades

- De acuerdo con el objetivo de conservación del monumento, se reconstruyeron los hallazgos originales.
- Carpeta adaptada
- Curva de calificación ajustada

Preparación del trabajo


- Requisitos que debe cumplir el soporte
Con capacidad portante suficiente, limpio y libre de polvo.
- Preparativos
Fondo: Absorbente con baja resistencia
Producto como puente de unión > aplicar una cobertura del 50 %.

Débilmente absorbente

Aplique CL Prep Historic como un puente adhesivo totalmente cubriente en forma de verruga.
Alternativa: Aplique el producto como capa de rayado (capa de contacto).


Preparación

- Mezclado
Preparar agua en un recipiente limpio y adicionarle el mortero seco.
Mezclar durante aprox. 2 minutos de forma intensa y homogénea con una herramienta de mezclado hasta alcanzar una consistencia adecuada para la aplicación.



Elaboración

- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.
Las temperaturas bajas alargan el periodo de aplicación y el tiempo de curado; las temperaturas elevadas los acortan.



De una capa

Aplicar el producto con las herramientas o maquinaria adecuadas
Espesor de capa por ciclo de trabajo 10 - 20 mm

De dos capas

Asperizar la primera capa con talocha.
Aplicar la segunda capa luego de un secado adecuado.
Espesor de capa por ciclo de trabajo 10 - 20 mm



Estirar la superficie con la regla modeló.
Para las siguientes aplicaciones de enlucido, luego de endurecido, asperizar horizontalmente con talocha.

Indicaciones para la aplicación

No recuperar el mortero endurecido con agua, ni con mortero fresco.
En caso de aplicación multicapa, se requiere un tiempo de reposo suficiente entre una aplicación y otra.
Proteger las capas de mortero fresco durante mín. 4 días contra un secado excesivamente rápido, las temperaturas bajo 0 y la lluvia.
Las grietas capilares y de contracción no implican riesgos, ya que no afectan a las propiedades.
No se puede garantizar el procesamiento mecánico debido a la formulación específica del objeto.

Indicaciones

El agua de amasado ha de tener calidad de agua potable.
Puede contener trazas de pirita (sulfuro de hierro).
¡No utilizar con soportes que contengan yeso!
Pobre en cromato según la directiva 2003/53/CE.
Los datos característicos del producto han sido obtenidos bajo condiciones de laboratorio, a 20 °C y con un 65% de humedad relativa.

Utensilios de trabajo / limpieza




Herramienta de mezcla, llana, llana de alisado, llana de aluminio
Limpiar los utensilios con agua estando el producto todavía fresco.

Herramientas Remmers

- > Glättkelle (4004)
- > Glättkelle duo (4118)

Estabilidad de almacenamiento / caducidad

Seco, sólo en embalajes no abiertos, 6 meses



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.